

TEHNIČNI LIST

S-Felt T-300

Izravnalna folija

OPIS IZDELKA

S-Felt T-300 je ločilni, izravnalni ali zaščitni sloj izdelan na osnovi poliestra (PES).

UPORABA

S-Felt T-300 se uporablja kot ločilni, izravnalni sloj med Sarnafil® in Sikaplan® membranami in nekompatibilnimi površinami. S-Felt T-300 se uporablja kot zaščitni sloj med Sarnafil® in Sikaplan® membranami in obtežitvami.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Odpornost na bitumen
- Ne razpada
- Primeren za mehansko pritrjene strehe (možnost vr-tanja)
- Možnost recikliranja



CERTIFIKATI IN POROČILA O TESTIH

- Odziv na ogenj po EN 13501-1
- Sistem vodenja kakovosti EN ISO 9001/14001

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	100 % poliester PES	
Embalaža	S-Felt T-300 zvitki so oviti posamezno v transparentni PE-foliji..	
	Pakiranje	Glejte cenik:
	Dolžina zvitka	50.00 m
	Širina zvitka	2.00 m
	Teža zvitka	30.00 kg
Površinski izgled - barva	Površina	strukturirana
	Barva	bela

Tehnični list

S-Felt T-300

November 2025, Verzija 01.02

020945051050000002

Rok uporabe

Pri ustreznem skladiščenju je rok uporabe 5 let od datuma proizvodnje.

Pogoji za shranjevanje	Zvitke S-Felt T-300 skladiščimo v suhem prostoru, v vodoravni legi, zaščitene pred neposrednimi sončnimi žarki. Palete zvitkov naj se ne skladiščijo druga na drugo; med prevozom in skladiščenjem. Skladiščite med +5 °C in +30 °C.
Dolžina	50.00 m
Širina	2.00 m (+/- 10 %)
Efektivna debelina	2.50 mm (+/- 10 %) (EN 29073-2)
Teža na enoto površine	300 g/m ² (+/- 10 %) (EN 29073-1)

TEHNIČNI PODATKI

Natezna trdnost	vzdolžna	≥ 300 N/50 mm	(EN 29073-3)
	prečna	≥ 350 N/50 mm	
Raztezek	vzdolžni	≤ 90 %	(EN 29073-3)
	prečni	≤ 90 %	
Odziv na ogenj	Prosto položen	E-d2	(EN ISO 11925-2:2002)
	Na polistirenskih ploščah	E	
	Na leseni podlagi	E	(EN 13501-1)
	Na betonski podlagi	E	

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka	Najmanj -20°C/ največ +60°C
--------------------------	-----------------------------

Temperatura podlage	Najmanj -30°C/ največ +60°C.
----------------------------	------------------------------

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Pomožni dopolnilni proizvodi	Sarnacol®-2170 Sarnacol® T-660
	Kompatibilni proizvodi	Vse vrste Sarnafil® in Sikaplan® membran

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

(snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST**UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH**

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi

NAVODILA ZA VGRADNJO

METODA NANAŠANJA/ORODJE

S-Felt T-300 prosto položimo po veljavnih navodilih za Sarnafil® in Sikaplan® membrane. Če je potrebno S-Felt T-300 zalepimo na podlago s Sarnacol® 2170 ali Sarnacol® T 660. Stiki folije se morajo prekrivati najmanj v širini 50 mm.

VGRADNJA

Vgrajevanje smejo opravljati samo pri Siki šolani kadri za strešne kritine.

Temperatura vgradnje za nekatere pomožne proizvode, kot so npr. kontaktna lepila in čistila mora biti nad +5°C. Prosimo, poglejte si pripadajoči tehnični list. Pri vgradnji, ko je temperatura okolice nižja od +5°C, je potrebno upoštevati določene ukrepe, kar je odvisno od varnostnih zahtev in zakonskih predpisov

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 580 95 34
Fax: +386 1 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

S-Felt T-300

November 2025, Verzija 01.02
02094505105000002