

TEHNIČNI LIST

SikaCeram[®] Epoxy Remover

Odstranjevalec ostankov epoksidnih smol in čistilno sredstvo pri fugiranju z epoksidnimi malta-mi.

OPIS IZDELKA

Sika[®] Ceram EpoxyRemover je tekoče sredstvo za odstranjevanje posušenih in strjenih ostankov epoksidnih smol.

UPORABA

- Odstranjevanje posušenih ostankov epoksidnih smol
- Odstranjevanje starih, strjenih ostankov epoksidnih smol
- Odstranjevanje ostankov s strukturiranih površin (ploščic)
- Pomoč pri čiščenju pri fugiranju z epoksidnimi malta-mi
- Čiščenje oblog iz materialov, ki niso kislinsko odporni
- Odstranjevanje voska
- Za notranjo in zunanjo uporabo
- Za tlake in stene

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Specifično za Sika epoksi fugirne malte
- Učinkovit tudi po nekaj dnevih od nanosa fugirne mase
- Enostavna uporaba

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Na vodni osnovi. Vsebuje: EDTA in soli $\leq 5\%$, milo med 5% in 15%. Druge sestavine: dišava.
Embalaža	Plastične posode 2 kg ali 5 kg
Barva	Bledo rumena tekočina
Rok uporabe	24 mesecev od dneva izdelave
Pogoji za shranjevanje	Skladiščiti pri temperaturi med +5 °C in +30 °C.
Gostota	~ 1.01 kg/l
pH-vrednost	~ 11.3

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

- Čistilo nanesemo ne prej kot v 48 urah po fugiranju z epoksidno malto (24 ur pri temperaturi > +20°C).
- Ne uporabljati na marmorju, brušenemu ali poliranim naravnem kamnu.
- Ne uporabljajte na lesu.
- Ne uporabljajte na oblogah iz metakrilata
- Pred uporabo izvedemo preizkus na testni površini

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

SikaCeram® Epoxy Remover je se uporablja bodisi nerazredčen ali razredčen z vodo, po navodilih

Odstranjevanje starih, otrdelih ostankov epoksidne smole

Nerazredčen proizvod nanesemo na mesto, ki ga želimo očistiti, pustimo učinkovati 15 – 20 minut, s filcem zdrgnemo in do čistega speremo.

Odstranjevanje ostankov epoksidnih smol

Razredčimo z vodo v razmerju 1:5, nanesemo in pustimo delovati nekaj minut. Material odstranimo s spužvo ali čistilno blazino. Nato speremo s čisto vodo. Čistilo nanesemo ne prej kot v 48 urah po fugiranju z epoksidno malto (24 ur pri temperaturi > +20°C).

Odstranjevanje madežev s finega kamna

Nerazredčen proizvod nanesemo na madeže. Pustimo učinkovati 15 – 20 minut nato s filcem zdrgnemo in do čistega speremo.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 580 95 34
Fax: +386 1 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

SikaCeram® Epoxy Remover
November 2025, Verzija 02.02
0217906000000014

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

SikaCeramEpoxyRemover-sl-SI-(11-2025)-2-2.pdf