

TEHNIČNI LIST

Sarnafil® T Metal Sheet/coil

Pločevina v roli ali plošči, laminirana s Sarnafil® T strešno vodotesno membrano

OPIS IZDELKA

Sarnafil® T Metal Sheet/coil je galvanizirana kovinska plošča ali zvitek, laminirana s Sarnafil® T strešno vodotesno membrano iz gibkega polietilena (FPO)

UPORABA

Izvedba profilov za tesnjenje perimetrov, križanj in stikov.

- Sistem Sarnafil® T strešnih vodotesnih membran.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Odporna na UV vpliv
- Lahko se razreže in oblikuje na mestu ali v kovinski delavnici
- Sarnafil® T se vari z vročim zrakom

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Zgornja plast:	Gibki polietileni (FPO) neojačan
	Spodnja plast:	Galvanizirano jeklo (kvalitete DX51D Z275) z epoksidnim zaščitnim premazom
Embalaža	Sarnafil® T Metal Sheet	
	Enote po	100 plošč na paleti
	dolžina	2.00 m
	širina	1.00 m
	teža	5.70 kg/m ² (+/- 8 %)
	teža plošče	11.40 kg (+/- 8 %)
	Sarnafil® T Metal Coil	
	Enote po	4 koluti na paleti
	dolžina	30.00 m
	širina	1.00 m
	teža	5.70 kg/m ² (+/- 8 %)
	teža koluta	171 kg (+/- 8 %)
	Površinski izgled - barva	
	Površina:	gladka
	Debelina:	
	Sarnafil® T laminat:	1.10 mm (- 0.055 mm / + 0.110 mm)
	Galvanizirano jeklo:	0.60 mm (+/- 0.060 mm)
	Skupna debelina	1.70 mm (- 0.115 / + 0.170 mm)
	Barva:	

Zgornja površina:	Bež, okensko siva (najbližja RAL 7040), prometno bela (najbližja RAL 9016), Bazaltno siva (najbližje RAL 7012), svetlo siva (najbližja RAL 7035).
Spodnja površina:	Druge barve na zahtevo Kovinska, z epoksidnim zaščitnim premazom
Rok uporabe	5 let od dneva izdelave.
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti shranjen v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži v suhem prostoru pri temperaturah med +5°C in +30°C. Shranjujte v vodoravni legi. Ne skladiščite palet z zvitki drug na drugega ali pod paletami katerega koli drugega materiala med prevozom ali skladiščenjem. Vedno glejte embalažo.

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka	Najmanj -20 °C/ največ +60 °C
Temperatura podlage	Najmanj -30 °C/ največ +60 °C

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Uporabljajte sledeče izdelke, odvisno od oblike strehe: ▪ Sarnaplast® 2235 ▪ Primer T 501 ▪ S-Sealing Tape (10 mm x 10 mm x 25 m) ▪ Sarnafil® TG 66 ▪ Sarnafil® TG 76 ▪ Sarnafil® TS 77 ▪ Sarnafil® T 66-15 D
-------------------	---

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

- Montažna dela lahko izvajajo le Sika® usposobljeni in odobreni izvajalci, ki imajo izkušnje s tovrstno uporabo.
- Zagotovite, da Sarnafil® T Metal Sheet/coil nimajo neposrednega stika z nezdružljivimi materiali (glejte razdelek o združljivosti)
- Uporaba Sarnafil® T Metal Sheet/coil je omejena na geografska področja z najnižjo povprečno mesečno temperaturo - 30°C. Trajna temperatura okolice ne sme biti višja od + 50°C.
- Uporaba nekaterih pomožnih izdelkov, kot so lepila, čistila in topila, je omejena na temperature nad + 5°C. Upoštevajte temperaturne omejitve v pripadajočih tehničnih listih.
- Posebni ukrepi zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi so lahko potrebni za vgradnjo pod + 5°C.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

METODA NANAŠANJA/ORODJE

Po potrebi glejte nadaljnjo dokumentacijo, kot so izjava o metodah, priročnik za uporabo in navodila za namestitev ali delovna navodila.

Orodja za obdelavo

Orodje za rezanje mora biti dobro nabrušeno v dobrem stanju. Pri pregibanju Sarnafil® T Metal Sheet/coil na željeno profilirano obliko, mora biti premer upogiba 3-krat večji od kratnik tesnilne debeline. Prevelik robni pritisk lahko poškoduje prevleko.

Pritrjevanje:

Sarnafil® T Metal Sheet/coil plošče ali zvitek pritrdite na najmanjši dovoljeni pritrditveni razdalji, ki je v skladu z lokalnimi predpisanimi konstrukcijskimi zahtevami za pritrditve.

Stikanje:

Sarnafil® T Metal Sheet/coil je treba namestiti in pritrdimo tako, da med elementi ostane reža od 3 do 5 mm.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

Tehnični list

Sarnafil® T Metal Sheet/coil
November 2025, Verzija 01.03
020945032000000001

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin, Slovenija

Tel.: +386 1 580 95 34

Fax: +386 1 580 95 33

www.sika.si



Tehnični list

Sarnafil® T Metal Sheet/coil

November 2025, Verzija 01.03

020945032000000001

SarnafilITMetalSheetcoil-sl-SI-(11-2025)-1-3.pdf