

TEHNIČNI LIST

Sikagard®-950

UV odporen barvni premaz za Sikaplan® in Sarnafil® strešne hidroizolacijske membrane

OPIS IZDELKA

Sikagard®-950 je dvokomponentni, barvni, poliuretan-ski premaz na vodni osnovi. Ima fleksibilno smolno vezivo z lastnostmi PVC plastificiranja.

UPORABA

Za zagotavljanje UV-odpornega premaza z dobro mehansko odpornostjo na mehansko pritrjenih ali lepljenih Sikaplan® in Sarnafil® PVC ali FPO strešnih hidroizolacijskih membranah, kjer so potrebne različne barve površin, npr. arhitekturne značilnosti / oblikovanje ali strešne grafike.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Dobra prekrivnost
- Odporen na UV-žarke
- Visoka prilagodljivost
- Dobre mehanske lastnosti
- Brez vonja
- Zaviranje PVC plastifikatorjev
- Enostavna uporaba s čopičem, valjčkom ali brezračnim brizganjem.

CERTIFIKATI IN POROČILA O TESTIH

- DIN 53151
- EN ISO 2409
- EN 1297 (UV izpostavljenost, ustreza (> 5000 ur / ocena 0))

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova

Alifatski poliuretan

Embalaža

Združene posode:

- Komponenta A: 7 kg
- Komponenta B: 3 kg

Površinski izgled - barva

RAL 1***

1000,1001,1002,
1003,1004,1005,
1006,1007,1011,
1012,1013,1014
1015,1016,1017,
1018,1019,1020,
1021,1023,1024,
1028,1032,1033,
1034

RAL 2***

2000,2001,2002,
2003,2004,2008,
2009,2010,2011,
2012

RAL 3***

3000,3001,3002,
3003,3004,3005,
3007,3009,3011,
3012,3013,3014,
3015,3016,3017,
3018,3020,3022,
3027,3031

RAL 4****

4001,4002,4003,
4004,4005,4006,
4007,4008
4009

RAL 5***

5000,5001,5002,
5003,5004,5005,
5007,5008,5009,
5010,5011,5012,
5013,5014,5015,
5017,5018,5019,
5020,5021,5022,
5023,5024

RAL 6***	RAL 7***	RAL 8***	RAL 9***	druge
6000,6001,6002,6003	7000,7001,7002,7003	8000,8001,8002,8003	9001,9002,9003,9004	posebne
6004,6005,6006,6007	7004,7005,7006,7008	8004,8007,8011,8012	9006,9007,9005,9010	barve
6008,6009,6010,6011	7009,7010,7011,7012	8014,8015,8016,8017	9011,9016,9017,9018	dobavljive
6012,6013,6014,6015	7013,7015,7016,7021	8019,8022,8023,8024		na zahte-
6016,6017,6018,6019	7022,7023,7024,7026	8025,8028		vo
6020,6021,6022,6024	7030,7031,7032,7033			
6025,6026,6027,6028	7034,7035,7036,7037			
6029,6032,6033,6034	7038,7039,7040,7042			
	7043,7044,7047			

Rok uporabe	12 mesecev od datuma izdelave, ustrezno skladiščen v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži. Rok uporabe je odtisnjen na posodi.
Pogoji za shranjevanje	Hranite v suhem prostoru in pri temperaturi med + 5 °C in + 30 °C.
Gostota	Komponenta A: ~ 1,07 kg/l (+23 °C) odvisno od barve Komponenta B: ~ 1,06 kg/l (+23 °C)
Vsebnost trdnih snovi	~ 50% odvisno od barve
Vsebnost HOS (hlapnih organskih spojin)	~ 5 %
Viskoznost	Komponenta A: ~ 300 mPas – 600 mPas Komponenta B: ~ 300 mPas – 450 mPas Zmes: ~ 400 mPas – 800 mPas
Konsistenca	Tekoča

INFORMACIJE O VGRADNJI

Mešalno razmerje	Komponenta A: 7 delov (utežnostno) Komponenta B: 3 deli (utežnostno)	
Poraba	5 m ² do 8 m ² na kg na sloj, odvisno od barve.	
Debelina sloja	100 µm (pri porabi 0,20 kg / m ²).	
Temperatura zraka	Najmanj + 10 °C / največ + 35 °C	
Relativna vlažnost zraka	Največ ~ 70 %	
Rosišče	Pazite na kondenzacijo! Podlaga in neutrnjena tla morajo biti vsaj 3 °C nad točko rosišča, da se zmanjša nevarnost kondenzacije ali cvetenja na površini.	
Temperatura podlage	Najmanj + 10 °C / največ + 35 °C Najmanj 3 °C nad točko rosišča.	
Vsebnost vlage v podlagi	Suha podlaga brez kondenzacije.	
Obdelovalni čas	Temperatura	Čas
	+10 °C	~ 120 minut
	+20 °C	~ 60 minut
	+30 °C	~ 30 minut
Opozorilo: Časi so približni in so odvisni od spreminjajočih se pogojev v okolici. Ne uporabljajte izdelka po pretečenem obdelovalnem času.		
Čas sušenja	Brez prašenja po:	30 minutah
	Možnost premazovanja ¹⁾ :	< 8 urah
	Popolnoma utrjen po:	48 urah
¹⁾ Če je presežena maksimalna čakalna doba 8 ur, je potrebno površino rahlo obrisati, da dosežemo ustrezen oprijem.		

Čas čakanja/nanos končnega premaza	Temperatura	Čas
	+10 °C	~ 4 ure
	+20 °C	~ 2 ure
	+30 °C	~ 1 ur

Opozorilo: Če je presežena maksimalna čakalna doba 8 ur, je potrebno površino rahlo obrusiti.

Časi so približni in so odvisni od spreminjajočih se pogojev v okolici.

SISTEMSKE INFORMACIJE

Kompatibilnost

Uporaba samo na membranah, navedenih v tehničnem listu.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE

Podlaga membrane mora biti čista, suha, brez olj in maščob, brez prahu, starih premazov in površinskih obdelav itd.

PRIPRAVA PODLAGE

Sarnafil® G/S PVC Membranes

Čiščenje:	Z vodo
Temeljni premaz:	Sikalastic® Primer PVC
Premaz:	Sikagard®-950

Sarnafil® T FPO Membranes

Čiščenje:	Z vodo
Temeljni premaz:	Sikalastic® Primer FPO
Premaz:	Sikagard®-950

Sikaplan® PVC Membranes

Čiščenje:	Z vodo
Temeljni premaz:	Sikalastic® Primer PVC
Premaz:	Sikagard®-950

Sikaplan® FPO Membranes

Čiščenje:	Z vodo
Temeljni premaz:	Sikalastic® Primer FPO
Premaz:	Sikagard®-950

MEŠANJE

Pred začetkom mešanja Komponento A dobro premešamo. Počasi dodamo komponento B komponenti A in mešamo z električnim mešalnikom 300 – 400 rpm približno 3 minute, brez ustvarjanja mehurčkov ali lis.

Zmes mora biti enakomerne barve, brez svetlih ali temnih lis. Zamešajte samo takšno količino Sikagard®-950, ki jo lahko uporabite v 15 minutah.

VGRADNJA

Sikagard®-950 se lahko nanaša s čopičem, valjčkom ali brezračnim brizganjem.

Sveže nanesen Sikagard®-950 mora biti zaščiten pred vlago, kondenzom in vodo najmanj 8–12 ur. Po nanesenem Sikagard®-950 se ne sme biti delati vsaj 3 ure po nanosu (možna samo prehodna hoja). Med časom utrjevanja, dokler ni dosežen čas za prekritje, najnižja temperatura ne sme pasti pod +8 °C.

ČIŠČENJE ORODJA

Vse orodje in opremo takoj po uporabi očistite z vodo. Strjeni material lahko odstranimo le mehansko.

Tehnični list

Sikagard®-950

November 2025, Verzija 03.01

020945071200000001

BUILDING TRUST



LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 580 95 34
Fax: +386 1 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sikagard®-950
November 2025, Verzija 03.01
020945071200000001

Sikagard-950-sl-SI-(11-2025)-3-1.pdf