

TEHNIČNI LIST

Sika AnchorFix®-1

Hitro vezoča poliestrska sidrna masa

OPIS IZDELKA

Sika AnchorFix®-1 je dvokomponentna poliestrska sidrna masa brez topil in stirena. Uporablja se za sidranje navojnih palic v nerazpokan, suh ali vlažen beton ter v votlo ali polno zidovje.

UPORABA

Sika AnchorFix®-1 se uporablja kot hitro vezoča sidrna masa za naslednje podlage:

- Beton
- Votlo in polno zidovje
- Trd naravni kamen
- Masivne skale

Sika AnchorFix®-1 se uporablja kot hitro vezoča sidrna masa za naslednje elemente:

- Navojne palice
- Armaturno jeklo
- Vijake in posebne pritrditvene sisteme

Opomba:

Izdelek lahko uporabljajo samo izkušeni strokovnjaki.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Hitro strjevanje
- Možna uporaba standardnih pištol za nanašanje
- Uporabno pri nizkih temperaturah
- Primerno za suhe, vlažne in z vodo zapolnjene izvrtine
- Zelo dobra nosilnost
- ETA skladno z EAD 330499-01-0601 za sidranje v nerazpokan beton
- ETA skladno z ETAG 029 za sidranje v polno in votlo zidovje
- ETA na podlagi življenjske dobe 50 ali 100 let
- Tiksotropno: ne kaplja pri vertikalnih in nadglavnih nanosih
- Brez stirena
- Malo odpada
- Brez izrazitega vonja

INFORMACIJE O VAROVANJU OKOLJA

LEED v2009 IEQc 4.1 Sika AnchorFix®-1.

CERTIFIKATI IN POROČILA O TESTIH

- CE označevanje in izjava o lastnostih na podlagi ETA-13/0720 (hitro vezoča poliestrska sidrna masa za uporabo v betonu) v skladu z EAD 330499-01-0601.
- CE označevanje in izjava o lastnostih na podlagi ETA-17/0179 (injicirani sidri za uporabo v zidovju) v skladu z ETAG 029 (kovinska injekcijska sidra za uporabo v zidovju).

INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaža	Standardne kartuše po 150 ml	20 kartuš v škatli	
		paleta po 75 škatel	
	Standardne kartuše po 300 ml	12 kartuš v škatli	
		paleta po 75 škatel	
	Standardne kartuše po 550 ml	12 kartuš v škatli	
		paleta po 50 škatel	
Glejte trenutni cenik za razpoložljive različice embalaže.			
Barva		Barva strjenega izdelka:	Barva strjenega izdelka:
		beton	kamen
	Komp. A	bela	bela
	Komp. B	črna	salmon
	Kom. A+B	svetlo siva	bež
Rok uporabe	12 mesecev od datuma izdelave.		
Pogoji za shranjevanje	Izdelek je potrebno hraniti v originalni, neodprti in nepoškodovani zaprti embalaži v suhem prostoru pri temperaturah med +5 °C in +25 °C. Zaščititi izdelek pred neposredno sončno svetlobo. Glejte trenutni varnostni list za informacije o varnem ravnanju in skladiščenju."Hranite v originalni, nepoškodovani zaprti embalaži v suhem prostoru med +5°C in +25°C. Zaščitite pred direktno sončno svetlobo.		
Gostota	~1,63 kg/l (mešanica komponent A+B)		

TEHNIČNI PODATKI

Tlačna trdnost	~60 N/mm ² (7 dni, +20 °C)		(ASTM D 695)
Tlačni modul elastičnosti	~3 500 N/mm ² (7 dni, +20 °C)		(ASTM D 695)
Upogibna trdnost	~28 N/mm ² (7 dni, +20 °C)		(ASTM D 790)
Natezna trdnost	~12 N/mm ² (7 dni, +20 °C)		(ASTM D 638)
Natezni modul elastičnosti	~4 500 N/mm ² (7 dni, +20 °C)		(ASTM D 638)
Toplotna odpornost	Čas	Najmanj	Največ
	Dolgotrajna	-40 °C	+50 °C
	Kratkotrajna (do 2 - ur)		+80 °C
			(EAD 330499-01-0601)

INFORMACIJE O VGRADNJI

Mešalno razmerje	Komponenta A : komponenta B = 10 : 1, volumensko.	
Debelina sloja	Največ 3 mm.	
Stabilnost nanosa	Ne leze, tudi pri uporabi nad glavo.	
Temperatura izdelka	Največ	+40 °C
	Najmanj	+5 °C
Temperatura zraka	Največ	+40 °C
	Najmanj	+5 °C
Rosišče	Temperatura podlage mora biti vsaj +3 °C nad temperaturo rosišča, da se zmanjša tveganje za kondenzacijo, ki lahko zmanjša oprijem."	
Temperatura podlage	Največ	+40 °C
	Najmanj	-10 °C

Temperatura	Odpri čas - T _{gel}	Čas strjevanja - T _{cur}
+30 °C	4 minute	35 minut
+25 °C – +30 °C	4 minute	40 minut
+20 °C – +25 °C	5 minut	50 minut
+10 °C – +20 °C	6 minut	85 minut
+5 °C – +10 °C	10 minut	145 minut
+5 °C Minimalna temperatura vložka: +5°C.	18 minut	145 minut
–10 °C Aplikacija ni pokrita v ETAG alikaterem drugem soglasju.	30 minut	24 ur

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

DRUGI DOKUMENTI

Za podrobnosti o načrtovanju glejte naslednjo tehnično dokumentacijo: 870 43 01 Tehnična dokumentacija Sika AnchorFix®-1 (02 / 2024) 3.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.


NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE


- Malta in beton morata imeti zahtevano trdnost. Ni potrebno, da je podlaga starejša od 28 dni.
- Nosilnost podlage (betona, zidovja, naravnega kamna) mora biti preverjena.
- V primeru, da nosilnost podlage ni znana, je potrebno izvesti izvlečni preskus sidra.
- Izvrtina mora biti suha, brez olj in maščob ter temeljito očiščena s krtačo in zračno tlačilko.
- Nesprijeti delci morajo biti odstranjeni iz izvrtin.
- Navojne palice in armature morajo biti očiščene, brez olj, maščob, prahu in druge umazanije.

MEŠANJE


Priprava kartuše: 300 ml / 550 ml




Odvijte pokrov



Po potrebi odrežite notranji ovoj.



Privijte mešalni nastavek.




Vstavite kartušo v pištolo in začnite z nanašanjem.


Ko delo prekinete, lahko pustite mešalni nastavek na kartuši, če popustite pritisk. Če se pri nadaljevanju dela lepilo strdi v mešalnem nastavku, morate pritrditi novega.

METODA NANAŠANJA/ORODJE

Vgradnja sider v masivne materiale / beton




Z električno vrtalko izvr-
tamo luknjo z želenim
premerom in globino.
Premera luknje mora biti
usklajen z velikostjo sidra.



Vrtino očistimo z zračno
tlačilko ali stisnjenim zra-
kom začnši z dna (naj-
manj 2x).
Pomembno: Uporabimo
le brezoljne kompresorje!




Vrtino dobro očistimo s
posebno jekleno ščetko
(sčerkamo najmanj 2X).
Premer ščetke mora biti
večji kot premer vrtine.




Vrtino očistimo z zračno
tlačilko ali stisnjenim zra-
kom začnši z dna (naj-
manj 2x).
Pomembno: Uporabimo
le brezoljne kompresorje!




Vrtino dobro očistimo s
posebno jekleno ščetko
(sčerkamo najmanj 2X).
Premer ščetke mora biti
večji kot premer izvrtine.




Vrtino očistimo z zračno tlačilko ali stisnjenim zrakom začenši z dna (najmanj 2x). Pomembno: Uporabimo le brezoljne kompresorje!




S približno dvema potiskoma pištrole iztisnemo nehomogeno zmes, ki jo ne uporabimo. Prenehamo ko zmes postane homogena. Sprostimo pritisk pištrole in očistimo odprtino kartuše s krpo



Vrtino od njenega dna zapolnimo z lepilom, ko mešalni nastavek počasi vlečemo ven in pazimo, da vnesemo čim manj zraka. Za globoke vrtine uporabimo podaljške.




Sidro ob počasnem obračanju vtisnemo v zapolnjeno vrtino. Lepilo mora ob sidru izhajati iz vrtine. Pomembno: Sidro mora biti vstavljeno dokler lepilo ne začne vezati.




V času strjevanja lepila sidra ne smemo premikati ali obremenjevati. Orodje je potrebno takoj sprati s Sika® Colma Cleaner. Roke in kožo temeljito speremo s toplo milnico


Vgradnja sider v votlo zidovje




Izvrtaмо luknjo zahtevanega premera in globine. Premer luknje mora biti skladen z velikostjo perforiranih tulcev. Opozorilo: Pri votlih materialih ne uporabljajte udarnega vrtnega kladi-va.




Izvrtnina mora biti očiščena s krtačko (krtačite vsaj 1x). Premer krtačke mora biti večji od premera izvrtine.




Izvrtnina mora biti izpihana od dna proti vrhu (izpihajte vsaj 1x). Opozorilo: Uporabljen kompresor je lahko samo brezoljni.




Vstavite perforiran tulec v izvrtino.




S približno dvema potiskoma pištrole iztisnemo nehomogeno zmes, ki jo ne uporabimo. Prenehamo ko zmes postane homogena. Sprostimo pritisk pištrole in očistimo odprtino kartuše s krpo.




Vrtino od njenega dna zapolnimo z lepilom, ko mešalni nastavek počasi vlečemo ven in pazimo, da vnesemo čim manj zraka.



Zaprite pokrovček perforiranega tulca, da se prepreči izhajanje sidrne mase iz tulca pri vstavljanju sidra.



Sidro ob počasnem obračanju vtisnemo v perforiran tulec. Sidro mora biti vstavljeno v odprtem času.



V času vezanja se sidro ne sme premikati ali obremeniti. Takoj sperite orodje s Sika® Colma Cleaner. Roke in kožo temeljito umijte s toplo vodo in milom.

ČIŠČENJE ORODJA

Orodje in delovno opremo očistimo takoj po končanem delu s Sika® Colma Cleaner. Strjeni material lahko odstranimo le mehansko.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin, Slovenija

Tel: +386 580 95 34

Fax: +386 580 95 33

www.sika.si



Tehnični list

Sika AnchorFix®-1

Marec 2025, Verzija 05.01

020205010010000001

SikaAnchorFix-1-sl-SI-(03-2025)-5-1.pdf