

TEHNIČNI LIST

Sikafloor®-2 SynTop

Nekovinski suhi posip za utrjevanje tlakov

OPIS IZDELKA

Sikafloor®-2 SynTop je enokomponentni, barvasti, sintetični posip za betonske tlake, utrjevalec za beton, sestavljen iz mešanice cementa, trdih agregatnih zrn, posebnih kemijskih dodatkov in pigmentov.

UPORABA

Sikafloor®-2 SynTop lahko uporabljajo le izkušeni poklicni izvajalci.

Sikafloor®-2 SynTop omogoča izdelavo trpežnega, nekovinskega vrhnjega sloja za monolitne betonske tlake. Če ga posujemo na sveže vgrajena betonska tla in površino zgladimo, dobimo obarvano, gladko površino, odporno na obrabo. Tipična uporaba za tlake v skladiščih, distribucijskih centrih, tovarnah, proizvodnih obratih, trgovskih centrih, letaliških hangarjih, supermarketih, pisarnah in muzejih.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Zelo visoka ocena za odpornost proti obrabi
- Dobra odpornost proti udarcem
- Gospodarna tla z dolgo življenjsko dobo
- Vzdrževanje ni potrebno
- Možnost nedrsne površine
- Se ne praši
- Povečana odpornost na olja in masti
- Možnost različnih barv

CERTIFIKATI IN POROČILA O TESTIH

- Cementni estrih CT-C70-F7-AR0,5 po EN 13813, Izjava o lastnostih 020815010020000010 1180 in opremljen z oznako CE.
- Cementni estrih Afl po EN 13813, Izjava o lastnostih 020815010020000010 1180 in opremljen z oznako CE.

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Mešanica cementa, naravnih in umetnih agregatnih zrn, posebnih kemijskih dodatkov in pigmentov
Embalaža	Vreče po 25 kg
Površinski izgled - barva	Prah, naraven (betonsko siv), ostale barve na zahtevo.
Rok uporabe	12 mesecev od dneva izdelave.
Pogoji za shranjevanje	Izdelek moramo hraniti v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži, v suhem prostoru in pri temperaturah med + 5°C in + 30°C.
Gostota	~2 250 kg/m ³ (po 28 dneh)

TEHNIČNI PODATKI

Odpornost proti površinski obrabi	Razred AR0.5	(EN 13892-4, BCA)
	Opomba: nizka abrazijska globina ~38 µm in 4,5 cm ³ /50 cm ² (Böhme).	

INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba	~ 3–5 kg/m ² . Poraba je odvisna od uporabljene metode in betonske mešanice (v/c razmerje). V to vrednost ni vključena poraba zaradi poroznosti površine in izgub pri nanašanju.	
Debelina sloja	~2,5 – 3 mm pri priporočljivem pokritju ~ 5,0 kg/m ²	
Temperatura zraka	Najmanj +5°C / največ +30°C	
Relativna vlažnost zraka	Najmanj 30% / največ 98%	
Temperatura podlage	Najmanj +5°C / največ +30°C	
Naneseni izdelek za takojšnjo uporabo	Temperatura podlage	Pohoden po
	+10 °C	~18 urah
	+20 °C	~12 urah
	+30 °C	~8 urah
	Zgoraj navedene vrednosti so odvisne od doseganja polne trdnosti betona, na katerega vplivajo pogoji v prostoru, predvsem temperatura in relativna vlažnost.	

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Podlaga	Sveže vgrajeni betonski tlak (glej »Kakovost podlage«)
	Suhi posip	Sikafloor®-2 SynTop posipamo ročno ali strojno. Površino izravnamo s strojno gladilko ali laserskim nivelirjem. Zaključno glajenje izvedemo s strojno gladilko.
	Sredstvo za nego	Sikafloor® ProSeal W ali Sikafloor® ProSeal -22. Uporaba proizvodov opisanih zgoraj se izvaja po navodilih veljavnih tehničnih listov.
	Za točno uporabo sredstev za nego je potrebno pogledati pripadajoče tehnične liste.	

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

- Suhih posipov ne nanašamo ob močnem vetru ali prepihu.
- Ne uporabljajmo betona, kjer je del cementa nadomeščen s pepelom, ker pri tem nastane lepljiva in manj obdelovalna mešanica.
- Spremembe lastnosti betona kot so npr. vsebnost vode v betonu ali kvaliteta cementa lahko povzročijo

rahle spremembe barve.

- Suhi posipi lahko na zaključni površini betona povzročijo razlike v barvi zaradi neenakomernosti betonske podlage.
- Za doseganje optimalne barvne enakomernosti tlakov je treba zagotoviti, da so vse faze vgrajevanja čimbolj čiste in zaščitene pred vplivi okolice.
- Spreminjanje barve pri sušenju je za ta sistem pričakovano in običajno.
- Potrudimo se, da zagotovimo enakomeren in enoten nanos Sikafloor®-2 SynTop. Za dobro opravljeno izvedbo sta bistvenega pomena pravilno časovno temperiranje in tehnika zaglajevanja.
- Pri nizki relativni zračni vlažnosti (pod 40%) lahko pride do cvetenja površine.
- Pri visoki relativni zračni vlažnosti (nad 80%) lahko nastopi »krvavenje«, počasnejše vezanje in strjevanje.

nje, kar lahko zahteva podaljšan postopek zaključne obdelave.

- Skrčljivi stiki se oblikujejo v roku dveh dni. Ekspanzijski stiki se reflektirajo na površini tlaka.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE

Beton mora biti enotne kvalitete in v skladu z lokalnimi standardi.

Lastnosti betona so specificirane z razredom, določenim s statičnim načrtom in splošnimi priporočili za betonske mešanice. Razmerje voda/cement naj ne bo prenizko, ker je za hidratacijo potrebna določena količina vode. Razmerje v/c naj bo med 0,45 in 0,55 ter med vlivanjem konstantno.

Tlačna trdnost ne sme biti manjša od 25 N/mm².

Priporoča se uporaba superplastifikatorjev Sikament® ali Sika Viscocrete® za zagotovitev optimalne kakovosti betona in v primeru uporabe vlaken, ker zagotavljata najboljšo možno razporeditev vlaken znotraj mešanice.

Aerirani beton ni primerna podlaga za suhe posipe.

VGRADNJA

Strojna vgradnja – avtomatski posipalnik povezan z laserskim ravnalcem:

Sikafloor®-2 SynTop enakomerno posujemo na beton takoj po vgradnji betona v količini 3-5 kg/m² v enem koraku.

Ročna vgradnja:

V odvisnosti od pogojev odstranimo površinsko stoječo vodo ali pustimo da izhlapi. Površino betona enakomerno posujemo s Sikafloor®-2 SynTop v dveh korakih, v prvem koraku z 3 kg/m², v drugem pa z 2 kg/m². Pazimo, da proizvod vgradimo enakomerno, brez nastanka pasov ipd. na betonski površini. Po vgradnji prvega nanosa sledi takoj drugi nanos Sikafloor®-2 SynTop.

Opombe:

- Nikoli ne dodamo vode na površino, kjer je bil vgrajen suhi posip.
- Sikafloor®-2 SynTop povzroča hitrejše vezanje betona od običajnega.
- Pazljivo obdelamo robove, kjer je potrebno zaliti stike med ploščami.
- Zaključno obdelavo, zapiranje por in izravnavo valovitosti dosežemo z ročno ali strojno gladilko.

Obdelovalni čas

Obdelovalni čas suhih posipov je odvisen od pogojev, ki vplivajo na vgradnjo betona in lahko znatno variirajo odvisno od prevladujočih pogojev v okolici.

Pri strojni izvedbi z avtomatskim posipalnikom in laserskim ravnalcem lahko s posipanjem začnemo takoj, ko je beton izravnal, kar omogoča vezanje suhega posi-

pa. Zaglajevanje s strojno gladilko se lahko začne, ko beton zdrži težo gladilke.

Pri ročni izvedbi s suhim posipom začnemo, ko na beton lahko stopimo, brez puščanja vtiskov globljih od 3 – 5 mm.

Občasen pregled pogojev in vezanje betona določa časovni okvir primeren za vsako fazo in zaporedje vgradnje.

SUŠENJE

Negovanje in zatesnitev Sikafloor®-2 SynTop je potrebno takoj po koncu vgradnje s Sikafloor® ProSeal W ali Sikafloor® ProSeal 22 (glejte posamezni tehnični list).

Stiki:

Potem, ko so izvedeni vsi postopki vgradnje in izrezani stiki, takoj očistimo ostanke rezanja (maziva/goščo).

Stike zapolnimo s Sikaflex® PRO-3 ali kako drugo primerno tesnilno maso vrste Sikaflex®, v skladu z zahtevami projekta za izvedbo tlakov.

ČIŠČENJE ORODJA

Orodje in delovno opremo očistimo takoj po končanem delu z vodo. Strjeni material lahko odstranimo le mehansko.

VZDRŽEVANJE

ČIŠČENJE

Za vzdrževanje ustreznega videza tlakov po vgradnji, je potrebno vsako razlitje takoj odstraniti in redno čistiti z rotirajočimi krtačami, mehanskimi ščetkami, metlami, napravami za pranje pod pritiskom ali vkuumskimi sesalniki in pralniki. Pri tem je potrebno uporabiti primerne detergente in loščila.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 580 95 34
Fax: +386 1 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sikafloor®-2 SynTop
November 2025, Verzija 03.01
020815010020000010

Sikafloor-2SynTop-sl-SI-(11-2025)-3-1.pdf