

TEHNIČNI LIST

Sarnatape®-200

Lepilni trak na osnovi aluminizirane butilne gume

OPIS IZDELKA

Sarnatape®-200 je enostranski lepilni tesnilni trak iz butilne gume, laminirane z membrano iz aluminija na vrhu in ločilno folijo (odstrani se s prsti) iz polipropilena.

UPORABA

Za izvedbo detajlov pri povezavah in zaključkih kot tudi detajlov na Sarnafil® TU pod-strešnih membranah (FPO) in Sarnavap® polietilenskih parnih pregradah.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Polipropilenska ločilna folija, ki se odstrani s prsti.
- Odlična lepljivost in dolgotrajno vezanje.
- Brez topil.
- Ne menja volumna.
- Dolgotrajna odpornost.



INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Trak: kompozitni film iz aluminija / HDPE; Lepilo: butilna guma
Embalaza	Pakirna enota: 1 zvitek, pakiran v kartonski škatli
Površinski izgled - barva	Gladek profil. Zgornja plast: aluminij siva, lepilo: siva
Rok uporabe	2 leti od datuma proizvodnje
Pogoji za shranjevanje	Zvitke skladiščimo v vodoravni legi na gladki podlagi, zaščitene pred neposrednim osončenjem, dežjem in snegom, pri temperaturi med +5°C in +25°C.
Dolžina	20,0 m (-0 m / +0,1m)
Širina	200 mm (±2 mm)
Debelina	1,10 mm (±0,1 mm)

TEHNIČNI PODATKI

Natezna trdnost	> 100 N / 25 mm	(EN 14410)
Raztezek pri pretrgu	> 50 %	(EN 14410)

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Združljiv z: ▪ Sarnafil® TU pod-strešnimi membranami ▪ Sarnavap® parnimi pregradami ▪ Sarnavap® 5000E SA Pomožni proizvodi: Primer 130
Kompatibilnost	Ni primeren za neposreden stik s PVC-jem, katranom, asfaltom, vročim bitumnom, zaščitnimi sredstvi za les, ki vsebujejo površinsko aktivne snovi in olja, topili ali drugimi ločilnimi sredstvi.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

DRUGI DOKUMENTI

- Navodila za montažo: Sarnafil® strešna hidroizolacijska membrana

OMEJITVE

Vgradnjo smejo opravljati samo s strani Sike usposobljeni izvajalci.

- Pogoji glede temperature (temperatura zraka): Za stične šive in detajle naj znaša temperatura najmanj +5°C in največ +40°C.
- Uporaba nekaterih pomožnih proizvodov, npr. kontaktnih trakov in temeljnega premaza je omejena na temperaturo nad +5°C. Prosimo, pogledajte si pripadajoči tehnični list dotičnega proizvoda. Posebni ukrepi so obvezni za vgradnjo pod +5°C okoljske temperature zaradi varnosti in v skladu z državno zakonodajo.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE

Podlaga mora biti strukturno zdrava, površinska biti suha, čista in brez kakršnih koli onesnaževalcev kot prah, umazanija, olje, mast in slabo vezana barva premazi, ki lahko vplivajo na adhezijo.

Naslednji substrati so primerni za lepljenje:

- Les, vezana plošča, OSB, beton, kovina, PP, PE

PRIPRAVA PODLAGE

Porozne kontaktne površine predhodno premažemo s temeljnim premazom Primer 130.

VGRADNJA

Po veljavnih vgradnih navodilih za Sarnafil® nagnjene strehe. Prosimo, poglejte si navodila za vgradnjo in vgradne parametre.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 580 95 34
Fax: +386 1 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sarnatape®-200
November 2025, Verzija 01.02
020945051200000006

Sarnatape-200-sl-SI-(11-2025)-1-2.pdf