

TEHNIČNI LIST

Sikafloor®-02 Primer

Akrilatni talni temeljni premaz za izravnalne mase in lepila za ploščice

OPIS IZDELKA

Sikafloor®-02 Primer je enokomponentna, akrilatna smola za nanašanje na nevpojne podlage pred uporabo cementnih izravnalnih mas in lepil za ploščice

UPORABA

Kot temeljni premaz za:

- Izboljšanje oprijema gladkih in trdnih nevpojnih podlag,
- samo za notranjo uporabo.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Enokomponentna
- Zagotavlja optimalen oprijem na nevpojne podlage
- Nizka poraba / velika pokritost
- Primerno za uporabo na sistemih talnega ogrevanja
- Kratek čakalni čas
- Zelo nizke emisije
- Enostavno nanašanje z valjčkom
- Pripravljen za uporabo
- Brez topil v skladu s TRGS 610

INFORMACIJE O VAROVANJU OKOLJA

- Izjava o okoljskih izdelkih IBU (EPD)
- HOS Klasifikacija emisij GEV-Ecode EC 1PLUS, številka licence 6159 / 24.02.97

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Posebna akrilatna disperzija z dodatki
Embalaža	Plastična vedra po 5 kg in 12 kg. Za različice v embalaži glejte trenutni cenik.
Površinski izgled - barva	Modra tekočina
Rok uporabe	12 mesecev od datuma izdelave.
Pogoji za shranjevanje	Izdelek je treba hraniti v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži v suhem prostoru pri temperaturah med +5 °C in +30 °C. Vedno upoštevajte embalažo.
Gostota	1,3 kg/l

INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba	~125 g/m ² Ta vrednost je teoretična in ne upošteva dodatnega materiala zaradi poroznosti površine, profila površine, sprememb v nivoju ali izgub itd.						
Temperatura zraka	najmanj +5 °C / največ +30 °C						
Temperatura podlage	najmanj +5 °C / največ +30 °C.						
Podlage	Primerne nevpojne podlage: <ul style="list-style-type: none">▪ Beton▪ Cementni estrihi▪ Podlage s starimi, vodoodpornimi ostanki lepila▪ Keramične ploščice▪ Naravni kamen▪ Terrazzo (epoksiden ali cementni)▪ Magnezitni estrihi na osnovi mineralov▪ Kovine▪ Epoksidne in poliuretanske površine na vodni osnovi▪ Popolnoma vezane prožne talne obloge (razen poliolefinskih prevlek)▪ Estrihi iz mastičnega asfalta IC 10 in IC 15 po EN 13 813▪ Za uporabo na drugih vrstah podlag se obrnite na Sikino tehnično službo						
Čas čakanja/nanos končnega premaza	Izravnalne mase in lepila za ploščice na Sikafloor®-02 Primer						
	<table><thead><tr><th>Podlaga</th><th>Čakalni čas</th></tr></thead><tbody><tr><td>Nevpojne podlage, kot je omenjeno v razdelku "Podlage", razen magnezitnih estrihov na osnovi mineralov</td><td>~1,5 ure</td></tr><tr><td>Magnezitni estrihi na osnovi mineralov</td><td>~4 ure</td></tr></tbody></table>	Podlaga	Čakalni čas	Nevpojne podlage, kot je omenjeno v razdelku "Podlage", razen magnezitnih estrihov na osnovi mineralov	~1,5 ure	Magnezitni estrihi na osnovi mineralov	~4 ure
Podlaga	Čakalni čas						
Nevpojne podlage, kot je omenjeno v razdelku "Podlage", razen magnezitnih estrihov na osnovi mineralov	~1,5 ure						
Magnezitni estrihi na osnovi mineralov	~4 ure						
	Časi so približni in so odvisni od okoljskih razmer, predvsem temperature in relativne vlažnosti. Upoštevati je treba posamezne tehnične liste izdelkov za izravnalne mase in lepila za ploščice.						

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

- Če se uporablja na mehkih obstoječih oblogah, to so vinilne, linolejske ali gumijaste podlage, vedno uporabite izravnalno maso na osnovi mavca.
- Magnezitni estrihi, ki niso na osnovi mineralov, npr. magnezitno-lesni estrih, je treba pred nanašanjem izravnalne mase in lepila za ploščice temeljno premazati z epoksidnim temeljnim premazom in polno prisuti s kremenovim peskom.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE/PREDPRIPRAVA

Splošna navodila

Podlaga mora biti trdna, strukturno stabilna, čista, suha in brez vseh nečistoč, kot so umazanija, olje, maščobe, cementna kožica, vosek, lak, barvni premazi in prašni sloji, ki bi lahko vplivali na oprijem.

Ves prah, ohlapen in droben material je treba pred nanosom Sikafloor®-02 Primer popolnoma odstraniti iz vseh vrst podlage, po možnosti s sesanjem.

Primerne tehnike priprave vključujejo: abrazivno čiščenje s peskanjem, brušenje, glajenje.

Beton / cementni estrih

Razmastite in očistite.

Vodotopni ostanki lepila

Popolnoma odstranite.

Vodoodporni ostanki lepila

Čim bolj temeljito mehansko odstranite, tako da ostanejo le dobro vezani ostanki.

Prožne talne obloge

Te morajo biti varno pritrjene na podlago. Odstranite slabo vezane prevleke. Razmastite in očistite.

Keramične ploščice, naravni kamni, terrazzo, epoksi in poliuretanski premazi na vodni osnovi

Te morajo biti varno pritrjene na podlago. Površine brusite tako, da odstranite glazuro ali sijaj. Pred bruše-

Tehnični list

Sikafloor®-02 Primer

November 2025, Verzija 06.01

020815120010000043

njem zamenjajte ohlapno oprijete ploščice ali kamne.

Vinilne prevleke, ki vsebujejo azbest

Te morajo biti varno pritrjene na podlago. Odstranite slabo vezane prevleke. Razmastite in očistite.

Kovine

Razmastite in očistite. Mehansko odstranite rjo.

Magnezijski estrihi na osnovi mineralov

Odstranite maščobo in očistite.

MEŠANJE

Pripravljeno za uporabo. Pred uporabo premešajte

VGRADNJA

Strogo upoštevajte postopke za vgradnjo, kot so opredeljeni v izjavah o metodah, priložnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim pogojem na mestu.

Nanesite na pripravljeno podlago z kratkodlakim valjčkom ali blazinico za nanašanje. Zagotovite neprekinjeno nanašanje, da se izognete nastajanju por. Izogibajte se nastajanju luž.

Prepričajte se, da je bil čas čakanja / prekrivanja dosežen pred uporabo nadaljnjih izdelkov.

ČIŠČENJE ORODJA

Očistite orodja in opremo za uporabo z vodo takoj po uporabi. Utrjen material se lahko odstrani le mehansko.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila ure-

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 580 95 34
Fax: +386 1 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sikafloor®-02 Primer
November 2025, Verzija 06.01
020815120010000043

jajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sikafloor-02Primer-sl-SI-(11-2025)-6-1.pdf