

TEHNIČNI LIST

Sika® Reemat Premium

Tkanina iz steklenih vlaken za ojačitev Sikalastic® tekočega vodotesnega membranskega sistema

OPIS IZDELKA

Sika® Reemat Premium je tkanina iz steklenih vlaken za ojačitev tekočih vodotesnih membran vrste Sikalastic®.

UPORABA

- Ojačitev sistemov Sikalastic® in SikaRoof® MTC
- Ojačitev za SikaRoof® MTC Detailing
- Za novogradnje in obnovo
- Za strehe z mnogimi detajli in zahtevno geometrijo in za področja na strehi, kjer je dostop omejen

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Enostavna in hitra vgradnja
- Se zlahka prilagaja zahevnejšim površinam
- Zagotavlja ustrezno debelino osnovne plasti
- Izboljšuje premoščanje razpok v sistemu
- Izboljšuje mehanske lastnosti sistema

ODOBRITVE/STANDARDI

Sistem sestavljajo naslednje ETAG 005 odobritve:

- ETA - 09/0139
- ETA - 12/0316
- ETA - 13/0456
- ETA - 14/0177

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Tkanina iz naključno orientiranih steklenih vlaken
Embalaža	Zvitki: <ul style="list-style-type: none">▪ Širina 1,25 m, dolžina 90 m▪ Širina 0,3 m, dolžina 150 m
Videz/barva	Bela
Rok uporabe	Pri ustreznih pogojih skladiščenja izdelku rok uporabnosti ne poteče.
Pogoji za shranjevanje	Proizvod primerno skladiščimo v dobro zaprti originalni embalaži, v suhem prostoru, poravnan in brez gub, pri temperaturi med +10°C in +35°C.
Teža na enoto površine	225 g/m ²

SISTEMSKÉ INFORMACIJE

Struktura sistema	Za podrobne informacije glede priprave sistema glejte tehnični list za nos tekočih membran.
-------------------	---

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE

Podlaga mora biti trdna, dovolj močna, čista, suha in brez umazanije, olj, masti in drugih madežev. Odvisno od materiala mora biti podlaga predpripravljena ali mehansko očiščena. Lahko je potrebno brušenje za izvrvanavo podlage.

Primerne podlage so: beton, bitumenske polsti in premazi, kovine, opeke, azbestni cement, keramične ploščice, lesene podlage.

Za podrobne informacije glede priprave podlage in seznama osnovnih premazov glejte ustrezno izjavo o metodah sistema za nanos tekočih membran.

VGRADNJA

Pred vgradnjo Sikalastic® mora biti podlaga ustrezno pripravljena in temeljna plast utrjena do stopnje nelepljivosti. Čakalni čas med premazi je potrebno upoštevati (glej tehnični list za dotični temeljni premaz). Področja, ki se lahko poškodujejo (ograje idr.) je potrebno zaščititi z maskirnim trakom ali plastično folijo.

Sika® Reemat Premium se nanaša v kombinaciji s Sikalastic® sistemom za nanos tekočih membran.

1. Nanesite prvi premaz Sikalastic® tekoče membrane kot je navedeno v TL za nanos tekočih membran. Delajte le toliko vnaprej, da material ostane tekoč.
2. Odvijte Sika® Reemat Premium in se prepričajte, da ni zračnih mehurjev ali gub. Sika® Reemat Premium se mora prekrivati vsaj 5 cm. Zagotovite, da so prekriti deli dovolj mokri, da se povežejo.
3. Valj lahko zahteva le malo več materiala, da ostane moker, vendar na tej stopnji ni potrebno dodajati dodatnega materiala.
4. Ko je premaz dovolj suh, da se po njem lahko hodi, zatesnite površino strehe z drugim nanosom tekoče membrane Sikalastic® po navodilih TL za nanos tekočih membran.

Prosimo, da pred izvedbo vodotesnosti vodoravnih površin izvedete obdelavo detajlov. Za detajle sledite navodilom 1-3.

Za podrobne informacije glede nanosa glejte ustrezno izjavo o metodah sistema za nanos tekočih membran.

OMEJITVE

Omejitev se nanašajo na posamezne Sikalastic® tekočine, ki jo uporabljate - glejte ustrezen TL.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si

Tehnični list

Sika® Reemat Premium
Avgust 2020, Verzija 01.02
02091595200000004

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

SikaReematPremium-sl-SI-(08-2020)-1-2.pdf