

TEHNIČNI LIST

Sarnafast® SBF-6.0 x L

Vijak iz površinsko kaljenega ogljikovega jekla za mehansko pritrjevanje strešnih hidroizolacijskih membran in toplotne izolacije.

OPIS IZDELKA

Vijak iz površinsko kaljenega ogljikovega jekla z vrtno konico za mehansko pritrjevanje strešnih hidroizolacijskih membran in toplotne izolacije.

UPORABA

Vijak za mehansko pritrjevanje strešnih hidroizolacijskih membran in toplotne izolacije na jeklene, betonske ali lesene podlage.

Uporablja se v kombinaciji z:

1. Sarnafast® Tube SFT-50
2. Sarnabar® Tube SBT-20
3. Sarnafast® KTL
4. Sarnafast® DTL
5. Sarnabar® Pritrdilni profil
6. Sarnafast® IF/IG-C
7. SikaRoof® FPO/PVC Indukcijskim varilni disk
8. SikaRoof® Sidrna podložka

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Hitra in enostavna vgradnja zaradi optimizirane vrtno konice.
- Visoke vrednosti izvlečne trdnosti na tankih jeklenih podlagah zaradi 6 mm širokega, asimetričnega navoja.
- Visokokakovostna zaščita pred korozijo, okolju prijazna, brez kroma VI.



ODOBRITVE/STANDARDI

- Evropsko tehnično soglasje ETA-23/0859
- FM odobritev po standardu 4470

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova Površinsko kaljeno ogljikovo jeklo z Durocoat® zaščito proti koroziji.

Embalaza Za različice pakiranja glejte trenutno veljavni cenik.

Videz/barva Podlaga: gladka

Rok uporabe 5 let od datuma proizvodnje.

Pogoji za shranjevanje

Izdelek je potrebno shranjevati v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži, v suhih prostorih. Vedno preverite embalažo.

Vrsta glave

- Premer glave: 9,8 mm
- Višina glave: 3 mm
- Priključek: Torx T25 (v vsakem pakiranju je priložen Torx nastavek)

TEHNIČNI PODATKI

Odpornost proti koroziji

Odpornost: 15 ciklov Kesternich test v skladu z:
• EAD 030351-00-0402, A2.4

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici

- Najmanj -20 °C / največ +60 °C

Temperatura podlage

- Najmanj -25 °C / največ +60 °C

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

POMEMBNA OPOZORILA

- Vgradnjo smejo izvajati samo Sika® usposobljeni in odobreni izvajalci z izkušnjami na tem področju.
- Uporaba Sarnafast Fastener SBF-6.0 x L je primeren za uporabo le na geografskih območjih, kjer povprečne mesečne minimalne temperature ne padejo pod -50 °C. Stalna temperatura okolice med uporabo ne sme presegati +50 °C.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

Sarnafast® SBF-6.0 x L je potrebno namestiti v skladu z navodili za uporabo in navodili za vgradnjo, ki jih predpisuje Sika:

a) na jekleni nosilec:

Kakovost podlage:	S235 – S320GD
Debelina podlage:	min. 0.5 mm maks. 2 × 1.25 mm ali 1 × 2.0 mm
Globina vgradnje:	min. 20 mm

b) betonska podlaga:

Kakovost podlage:	min. C12/C15
Debelina podlage:	min. 40 mm
Globina vgradnje / vrtnja:	min. 32 mm (plus dodatnih 15 mm globine vrtnja)

Premer vrtine: 5.0 mm

c) lesena podlaga:

Debelina materiala podlage:	min. 18 mm
Globina vgradnje:	min. 30 mm

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

Tehnični list

Sarnafast® SBF-6.0 x L
November 2024, Verzija 01.01
020945051100001018

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sarnafast® SBF-6.0 x L
November 2024, Verzija 01.01
020945051100001018

SarnafastSBF-60xL-sl-SI-(11-2024)-1-1.pdf