

TEHNIČNI LIST

Sika® Separol® W-320

Ločilno sredstvo za opaže

OPIS IZDELKA

Sika® Separol® W-320 je ločilno sredstvo za opaže, pripravljeno za takojšnjo uporabo. Po sestavi je vodna emulzija mineralnih olj.

UPORABA

Sika® Separol® W-320 lahko uporabljate na gradbišču ali v obratih predizdelanih elementov. Primeren je za naslednje namene:

- za gladke in nevpojne opaže
- za malo vpojne opaže
- za ogrevane opaže do +70°C

Sika® Separol® W-320 je prav tako primeren za:

- opaže s teksturo

LASTNOSTI/PREDNOSTI

Sika® Separol® W-320 se odlikuje s sledečimi karakteristikami:

- nizka viskoznost
- dober oprijem ločilnega sredstva na vertikalne površine opažev
- po nanašanju z brizganjem se sam poravna
- učinkovito preprečuje pojav por na površini betona
- je brez vnetljivih hlapov
- na površini opaža ne pušča ostankov olja
- zmanjša oprijem betona na opaže
- varen za uporabnika

Prednosti pri uporabi:

- enostavno in čisto ločevanje opaža od strjenega betona
- visoka kvaliteta vidnih površin betona
- ne zmanjšuje kvalitete betona na površini
- ščiti jeklene opaže pred korozijo in hitrim staranjem

ODOBRITVE/STANDARDI

Sika® Separol® W-320 se preskuša po internih preskusnih metodah Sika®.

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	vodna emulzija mineralnih olj
Embalaža	ročka: 27 litrov Sod: 180 litrov IBC: 1000 litrov
Videz/barva	mlečno bela tekočina
Rok uporabe	Uporabnost proizvoda primerno skladiščenega v dobro zaprti originalni embalaži je 6 mesecev od dneva izdelave.
Pogoji za shranjevanje	Zaščititi pred zmrzaljo, neposrednimi sončnimi žarki in onesnaženjem. Po uporabi je potrebno embalažo zapreti.
Gostota	0.97 g/cm ³ (pri +20°C).

Tehnični list

Sika® Separol® W-320
Maj 2020, Verzija 01.01
021405021000000160

INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba	Poraba Sika® Separol® W-320 je odvisna od pogojev pri nanašanju in vrste opaža. Pri nevpojnih opažih (npr. jeklo ali plastika) poraba znaša okoli 140 m ² /kg.
Temperatura zraka v okolici	+5°C min. / +50°C max.

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

Pred uporabo je potrebno Sika® Separol® W-320 temeljito premešati.

Sika® Separol® W-320 je pripravljen za uporabo. Ne redčite oziroma ne mešajte z drugimi materiali!

Opazi morajo biti suhi in čisti.

Vsi ostanki betona in rje morajo biti odstranjeni.

Sika® Separol® W-320 je potrebno nanašati v enakomernem tankem sloju. Ob pravilnem nanosu je celotna površina opaža prekrita z majhnimi belimi pikami. (v primeru vpojnih opažev je včasih potreben dodaten nanos ločilnega sredstva).

Priporoča se uporaba pršilnih pištol z delovnim pritiskom 3-6 barov ter linijskih šob z odprtino premera 0,1 mm in kotom pršenja 110° - oranžne šobe. (tip 01 F 110 oz. 652.307 ali 652.245).

Po nanosu počakamo 20 minut (pri +20°C), da vodni del emulzije izhlapi.

Če je po izhlapevanju še vedno prisoten presežek ločilnega sredstva, ga obrišemo s krpo ali gobo.

Sveže nanesen sloj, v prvih urah zaščitimo pred dežjem.

Pred izvedbo del je priporočljivo na manjših površinah izvesti predhodne preizkuse

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin, Slovenija

Tel: +386 580 95 34

Fax: +386 580 95 33

www.sika.si

Tehnični list

Sika® Separol® W-320

Maj 2020, Verzija 01.01

021405021000000160

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

SikaSeparolW-320-sl-SI-(05-2020)-1-1.pdf