BUILDING TRUST

TEHNIČNI LIST

Addiment Nachbehandlungsmittel NB-OVZ

Sredstvo za negovanje in izdelavo pranih ali krtačenih betonskih površin v cestogradnji

OPIS IZDELKA

Addiment Nachbehandlungsmittel NB-OVZ je sredstvo za nego betona (zaščita pred izhlapevanjem) in istočasno površinsko zavlačilo. Proizvod je posebej namenjen izdelavo pranih ali krtačenih betonskih površin pri gradnji betonskih vozišč.

UPORABA

- Posebej za prometnice s prano betonsko teksturo.
- Za ostale prane betonske površine.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Zavlačuje vezanje betona na površini.
- Omogoča odstranjevanje cementne malte med zrni drobljenega kamenega agregata.
- Istočasni učinek negovanja zmanjša izsuševanje betonske površine med časom zavlačevanja vezanja in s tem zmanjša nevarnost nastanka razpok ter poveča kvaliteto betona.
- S finim hrapavljenjem betonske površine, se zmanjša hrupnost zaradi koles in izboljša oprijemljivost vozne površine.

CERTIFIKATI IN POROČILA O TESTIH

- Preskušen na avstrijskem Razvojnem inštitutu za industrijo cementa (Dokazilo B 202/06 z dne 25. 08. 2006 po RVS 11 064, 2. del in RVS 8S.06.23).

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Parafinski vosek, polioli
Embalaža	Kontejnerji za izmenjavo po 900 kg
Površinski izgled - barva	Bela tekočina
Rok uporabe	12 mesecev od datuma proizvodnje.
Pogoji za shranjevanje	Uporabnost proizvoda v dobro zaprti embalaži pri temperaturi med +5 °C in +30 °C, je približno 1 leto. Polni se samo v čisto posodo ali kontejner. Proizvod je potrebno zaščititi pred zmrzovanjem in sončnim obsevanjem. Zmrznjena disperzija ni več uporabna!
Gostota	~ 1.01 kg/l

INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba	~ 250 g/m²
Temperatura zraka	najmanj +5°C / največ +30°C

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

Pred uporabo proizvod dobro premešamo ali pretresemo. Nerazredčen proizvod nanašamo na površino z razpršilno napravo. Zaradi bele barve so napake pri nanašanju hitro vidne. Različne količine nanosa vodijo k neenakomerni globini odstranjevanja (pranje, krtačenje) cementne malte. Zato za bolj enakomeren nanos izvedemo poskusno nanašanje in količino nanosa uravnamo s tehtanjem (še posebej pri močnem vetru). Vgrajevanje je potrebno začeti pred začetkom hidratacije cementa oziroma najkasneje eno uro po zaključni obdelavi površine vgrajenega betona. Luže z vodo pred nanašanjem obvezno odstranimo. Nikoli ne nanašamo na krvaveči beton. V odvisnosti od vremenskih pogojev in predpisov, površino očistimo (okrtačimo / operemo) po 12 do 24 urah. Zelo je priporočljiv predhodni poskus na testni površini, pri čemer določimo količino nanašanja, čas učinkovanja in otrjevanje. Krtačene površine obdelamo z enim od negovalnih sredstev kot je Antisol ali
Antisol-E.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 580 95 34
Fax: +386 1 580 95 33
www.sika.si