

TEHNIČNI LIST

SikaInject®-304 SL

Nekdanji TPH® VARIOTITE Retarder / upočasnjevalec za SikaInject®-304 DE

OPIS IZDELKA

SikaInject®-304 SL ("slow") je retarder (upočasnjemalec), dodatna komponenta za 3-komponentno akrilno smolo SikaInject®-304 DE.

UPORABA

SikaInject®-304 SL lahko uporabljajo le izkušeni poklicni izvajalci.

SikaInject®-304 SL ('slow') omogoča daljši reakcijski čas sistema SikaInject®-304 DE. Podaljšan čas obdelave (pot life) je koristen pri zahtevah po daljšem prodiranju, na primer v peščenih tleh oziroma pri konsolidaciji.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

Ni razvrščeno kot nevarno v skladu z uredbo (ES) št. 1272/2008 (CLP).

INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaža	Pakiranje: 1 kg / večja pakiranja na zahtevo. Za različice pakiranj glejte veljavni cenik.
Barva	prosojna tekočina
Rok uporabe	12 mesecev v originalni embalaži
Pogoji za shranjevanje	Hraniti na suhem, pri temperaturi med 15–25 °C, zaščiteno pred vročino, zmrzaljo in neposredno sončno svetlobo.
Gostota	~ 1.0 kg/l (DIN EN ISO 3675)
Viskoznost	~1 mPas (DIN EN ISO 2555)

SikaInject®-304 DE + SikaInject®-304 SL (1 kg)			
Temp.	Čas obdelave (min:s)		
30 °C	18:30	09:00	6:30
25 °C	24:00	14:00	9:30
20 °C	32:30	20:00	12:30
15 °C	47:30	36:30	22:00
10 °C	74:30	40:30	26:00
5 °C	90:00	72:30	38:00
	400 g	600 g	800 g
Količina dela B (sol, raztopljena v vodi)			
Količina dela B (sol, raztopljena v vodi), glede na 20 kg dela A1 in 0,5 kg dela A2.			

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

NAVODILA ZA VGRADNJO

MEŠANJE

Retarder SikaInject®-304 SL (1 kg) stresite v 20-litrski kanister skupaj z delom B (soljo) sistema SikaInject®-304 DE in dolijte vodo.

Količina te zmesi mora biti enaka količini komponente A (del A1: 20 kg + del A2: 0,5 kg).

Vodo, sol in retarder mešajte najmanj 3 minute.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin, Slovenija

Tel: +386 580 95 34

Fax: +386 580 95 33

www.sika.si



Tehnični list

SikaInject®-304 SL

September 2025, Verzija 01.01

020707020030000019

SikaInject-304SL-SI-SI-(09-2025)-1-1.pdf