

TEHNIČNI LIST

Sika® Separol® W-120

Opažna emulzija na osnovi rastlinskih olj

OPIS IZDELKA

Sika® Separol® W-120 je ločilno sredstvo za opaže brez topil in mineralnih olj pripravljeno za takojšnjo uporabo. Je emulzija rastlinskih olj, ki so biološko razgradljiva.

UPORABA

Sika® Separol® W-120 se lahko uporablja na:

- gladkih nevpojnih opažih
- vpojnih opažih

LASTNOSTI/PREDNOSTI

Sika® Separol® W-120 lahko zahvaljujoč visoki odpornosti proti izpiranju in fotodegradaciji uporabljamo tudi na gradbiščih.

Sika® Separol® W-120 ima naslednje lastnosti:

- nizka viskoznost
- odličen oprijem na vertikalne površine opažev
- samoizravnava po nanosu
- učinkovito preprečevanje nastanka por
- brez gorljivih hlapov
- brez smolnatih ostankov na opažu
- manj prašni opaži po razopaženju
- ni nevarnosti pri delu z materialom
- okolju prijazen

To zagotavlja naslednje prednosti:

- Enostavno in natančno ločevanje opaža od strjenega betona
- Visoko kakovostna površina betona
- Zmanjšanje števila napak na površini betona

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	emulzija rastlinskih olj
Embalaža	Ročka: 20 litrov Sod: 210 litrov IBC: 1000 litrov
Videz/barva	mlečno bela tekočina
Rok uporabe	9 mesecev od dneva proizvodnje ob skladiščenju v originalni neodprti in nepoškodovani embalaži
Pogoji za shranjevanje	Zaščititi pred zmrzovanjem, neposredno sončno svetlobo in onesnaženjem. Enkrat odprta embalaža naj se do porabe vsega materiala redno zapira. Temperatura skladiščenja 5°C – 50°C
Gostota	0.98 g/cm ³ (pri +20°C)

Tehnični list

Sika® Separol® W-120
November 2020, Verzija 01.01
021405021000000171

INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba	Poraba Sika® Separol® W-120 je odvisna od načina nanašanja in vrste opažev ter znaša lahko do ~ 120 m ² /kg za nevpojne opaže (npr. jeklo ali plastika).
Temperatura zraka v okolici	+5°C min. / +50°C max

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

Pred uporabo je potrebno Sika® Separol® W-120 dobro premešati. Sika® Separol® W-120 je pripravljen za takojšnjo uporabo. Ne redčite ali mešajte z drugimi materiali!

Kalupi morajo biti suhi in čisti.

Pred nanašanjem morajo biti s površine opaža odstranjeni vsi ostanki rje in starega betona.

Sika® Separol® W-120 je potrebno v tankem sloju nanesti na celotno površino, tako da je površina prekrita z drobnimi kapljicami ločilnega sredstva (pri visoko vpojnih opažih je včasih potreben dodaten nanos materiala).

Priporoča se uporaba posebnih pištol za brizganje z delovnim pritiskom 3-6 barov in ploščatimi šobami (oznaka 01 F 110 (oranžna) oz. 652.307 ali 652.245). Izogibati se je potrebno pretiranemu nanašanju Sika® Separol® W-120. Presežek ločilnega sredstva obrišemo z gobo ali krpo.

Po nanosu počakamo 20 minut (pri +20°C), da vodni del emulzije izhlapi.

Pred izvedbo del je priporočljivo izvesti predhodni poskus.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države raz-

likujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si

Tehnični list

Sika® Separol® W-120
November 2020, Verzija 01.01
021405021000000171

SikaSeparolW-120-sl-SI-(11-2020)-1-1.pdf