

TEHNIČNI LIST

SikaShield® P32 PE T3 SI

Plastomerna bitumenska membrana, obložena s PE folijo in prožna pri -5 °C

OPIS IZDELKA

SikaShield® P32 PE T3 SI je s plastomeri (APP) modificirana bitumenska hidroizolacijska membrana debeline 2,7 mm. Ojačana je s steklenimi vlakni in je prožna pri -5 °C. Zgornja površina je obdana s polietilensko folijo, ki zagotavlja lepljenje na podlago. Spodnja stran izdelka je obdana s filmom, ki se ga izžge, za enostavno vgradnjo z gorilnikom.

UPORABA

Izdelek se uporablja kot hidroizolacijska membrana za:

- mokra območja,
- kleti in druge podzemne konstrukcije,
- horizontalne armiranobetonske plošče, palube in podeste ter
- vertikalne armiranobetonske stene.

Izdelek se uporablja kot:

- osnovni sloj v večslojnih sistemih.

Prosimo, upoštevajte:

- izdelek ni primeren za strehe, ki so trajno izpostavljenne vplivom UV sevanja.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Enostavno varjenje z gorilnikom.
- Oprijem po celotni površini.
- Dobra obstojnost.

ODOBRITVE/STANDARDI

- CE oznaka in izjava o lastnostih po EN 13969;2004/A1:2006 - Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski tesnilni trakovi za temelje – Definicije in lastnosti.

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Sestava	Bitumen modificiran s plastomeri (APP).
	Ojačevalni material	Steklena vlakna
Embalaga	Dolžina Širina	1.0 m 10.0 m (EN 1848-1)
	Za različice v embalaži glejte trenutni cenik.	
Rok uporabe	36 mesecev od dneva izdelave	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek je potreben hraniti v originalno zaprti in nepoškodovani embalaži, v suhem prostoru in pri temperaturah med +5 °C in +35 °C. Izdelek zaščitite pred neposrednim vremenskim vplivom in sončno svetlobo. Shranujte v navpičnem položaju. Palete se lahko zlagajo na vrh zvitkov, če so izpolnjeni	

vsi naslednji pogoji:

- Zvitki imajo na vrhu leseno desko, ki jih ločuje od zgornje palete.
- Teža zgornje palete je enaka ali manjša od teže zvitkov.

Vedno upoštevajte navodila na embalaži.

Videz/barva	Zgornja površina: Spodnja stran:	polietilenska filmska obloga polietilenska filmska obloga
Efektivna debelina	Efektivna debelina	$\geq 2.7 \text{ mm}$

TEHNIČNI PODATKI

NAJVEČJA NATEZNA TRDNOST	Vzdolžna: Prečna:	$\geq 300 \text{ N}/50\text{mm}$ $\geq 200 \text{ N}/50\text{mm}$	(EN 12311-1)
RAZTEZEK	Vzdolžni: Prečni:	$\geq 2 \%$ $\geq 2 \%$	(EN 12311-1)
Odpornost proti razpokam	Vzdolžni: Prečni:	$70 \text{ N} \pm 21 \text{ N}$ $70 \text{ N} \pm 21 \text{ N}$	(EN 12310-1)
Strižna trdnost stika	Vzdolžni: Prečni	$300 \text{ N}/50 \text{ mm} \pm 30 \text{ N}/50 \text{ mm}$ $200 \text{ N}/50 \text{ mm} \pm 20 \text{ N}/50 \text{ mm}$	(EN 12317-1)
Upogljivost pri nizki temperaturi	$\leq -5 \text{ }^{\circ}\text{C}$		
Vodotesnost	Metoda B: 24 ur pri 60 kPa Ustreza		
Odziv na ogenj	Razred E		

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolini	Najmanj Največ	$+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $+40 \text{ }^{\circ}\text{C}$
Relativna vlažnost zraka	Največ	80 %
Temperatura podlage	Največ Najmanj	$+40 \text{ }^{\circ}\text{C}$ $+5 \text{ }^{\circ}\text{C}$

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temelijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

DRUGI DOKUMENTI

- Smernice in dobre prakse za membrane, ki se vgrajujo z gorilnikom
- Navodila za vgradnjo – Gradnja strešnih kritin z bitumenskimi membranami
- Navodila za vgradnjo – Bitumenske membrane za vgradnjo pod zemljo

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogojih uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemičalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE

ZASNOVA SISTEMA

Pri načrtovanju sistema upoštevajte naslednje:

- Nosilna konstrukcija mora imeti zadostno konstrukcijsko trdnost, da podpira vse nove in obstoječe plasti nadgradnje sistema.
- Če se uporablja kot strešni sistem, mora biti celoten sistem zasnovan tako, da prenese obremenitve, ki nastanejo zaradi vetra, in je zavarovan pred njimi.

STANJE PODLAGE

Površina podlage mora biti enotna, čvrsta, gladka in brez kakršnih koli ostrih izboklin ali robov, čista, suha, brez maščob, cementnega mleka, olja, prahu in slabo sprignetih delcev.

PRIPRAVA PODLAGE

TEMELJNI PREMAZ

Izbira temeljnega premaza

Opomba: Za informacije o izbiri ustreznega temeljnega premaza se obrnite na Sikino tehnično službo.

1. Na pripravljeno suho podlago nanesemo ustrezен temeljni premaz Sika® pri zahtevani porabi. Opomba: glejte tehnični list posameznega temeljnega premaza.
2. Pred vgradnjo membrane pustite, da se temeljni premaz posuši.

VGRADNJA

POMEMBNO

Odvijanje pri nizkih temperaturah

Pri nizkih temperaturah postane membrana manj prožna.

1. Pri odvijanju bodite previdni, da ne poškodujete membrane.

POMEMBNO

Poškodbe zaradi nepravilne obutve

Obutev s špicami ali ostrimi izboklinami lahko predre membrano.

1. Pri hoji po membrani uporabljajte obutev z ravnim profilom.

POMEMBNO

Poškodbe zaradi pregrevanja

Poliester se tali pri +260 °C. Če se zaradi pregrevanja poškoduje, postane membrana neuporabna.

1. Med prižiganjem plamen stalno premikajte, da preprečite pregrevanje membrane.

POMEMBNO

Zmanjšan oprijem zaradi nezadostnega segrevanja

Prepričajte se, da je membrana dovolj segreta. Če ni dovolj segreta, je oprijem na podlago, med sloji ali na preklopih, slabši.

1. Če se membrana ne oprime drugih elementov jo dvignite in ponovno zvarite nesprijete dele.

POMEMBNO

Vgradnja pri temperaturah pod +5 °C

Pri vgradnji membrane pri temperaturah, nižjih od +5 °C, uporabite grelno opremo, da zagotovite, da je temperatura podlage znotraj danega temperaturnega območja.

POMEMBNO

Uporaba na nagnjenih površinah

Za naklone, večje od 15 %, je treba večslojne strehe skrbno načrtovati in po potrebi integrirati z mehanski mi pritrditvami.

Simbol letnega časa

Opomba: Če je na etiketi zvitka natisnjen simbol letnega časa, je priporočljivo, da membrano uporabljate v navedenem letnem času.

Lepljivost pri visokih temperaturah

Opomba: Pri polaganju membrane pri visokih temperaturah postane integralno lepilo "lepljivo" in lahko omejuje postopke vgrajevanja.

PORAVNAVA

POMEMBNO

Izogibajte se sovpadajočim stikom

Da preprečite prekrivanje stikov, položite membrane vzporedno eno z drugo. Pri vgradnji na drugo bitumensko membrano pazite, da so prekrivanja odmaknjena od obstoječih.

1. Odvijte membrano.

2. Poravnajte membrano.

3. Pred vgradnjo ponovno zvijte membrano.

PREKLOPI MEMBRAN

1. Stranski preklopi membrane morajo biti široki najmanj 100 mm, konci pa 150 mm ali kot je določil dobavitelj.

2. Na koncih preklopov odrežite 100 mm pod kotom 45°.

PRITRJEVANJE

Ko se uporablja kot strešna membrana, je mogoče membrano mehansko pritrdirti na podlago z uporabo ustreznih pritrtilnih elementov.

Število, vrsta in položaj pritrtilnih elementov so odvisni od obremenitve vetra, natezne trdnosti, elastičnosti membrane in varnostnih dejavnikov. Za dodatne informacije se obrnite na Sikino tehnično službo.

Primerne podlage za mehansko pritrjevanje:

- Beton
- Les
- Kovina
- Perlitni estrih
- Bitumenske membrane
- Premazi (preverite združljivost)

VARJENJE Z GORILNIKOM

1. Z opremo za varjenje segrejte podlago in zaščitno folijo na spodnji strani membrane.

2. Ko se zaščitna folija začne topiti, je membrana pripravljena za lepljenje.

3. Ogreto membrano odvijte pred seboj in močno pritisnite na površino, da se sprime.

4. Prepričajte se, da je trak stopljenega bituma viden po celotni dolžini prekrivanja in na koncih.

Primerne podlage za varjenje z gorilnikom:

- Beton
- Perlitni estrih
- Bitumenske membrane z gladko površino
- Premazi (preverite združljivost)
- Zidanje iz opeke
- Cementni estrihi

DETAJLIRANJE

1. Z ostrim nožem zarežite vse detajle, kot so notranji in zunanjji vogali, nastavki, preboji cevi, odtoki, nosilci itd.

Za nadaljnje informacije o detaljirjanju glejte ustrezna navodila za vgradnjo.

Tehnični list

SikaShield® P32 PE T3 SI

Maj 2023, Verzija 01.01

02072510100000365

VZDRŽEVANJE

Preverite delovanje pomožnih komponent, obrob, drenažnih odprtin, odtičnih cevi itd.
Odstranite morebitno listje, mah in drugo rastlinje, ki bi lahko povzročilo nabiranje vode na strehi in preobremenilo drenažni sistem.
Da bi ohranili funkcijo strešne hidroizolacijske membrane v njeni življenjski dobi, je priporočljivo, da občasno poskrbite za pregled membrane in detajlov.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

SikaShield® P32 PE T3 SI
Maj 2023, Verzija 01.01
020725101000000365

SikaShieldP32PET3SI-sl-SI-(05-2023)-1-1.pdf

BUILDING TRUST

