

TEHNIČNI LIST

SikaRoof® Fire Screen

Samolepilna protipožarna pregrada

OPIS IZDELKA

SikaRoof® Fire Screen je enoslojni aluminij s samolepilnim filmom.

UPORABA

SikaRoof® Fire Screen se uporablja kot protipožarna pregrada nad strešnimi membranami Sarnafil® FPO in Sikaplan® PVC.

Prosimo, upoštevajte:

- Izdelek lahko uporabljajo samo izkušeni pooblašteni izvajalci.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Hitra in enostavna namestitev z uporabo samolepilnega izdelka
- Brez topil

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Butil (samolepilni) z aluminijasto zgornjo plastjo.	
Embalaža	Dolžina role	30 m
	Širina role	0.62 m
	Teža enote	22.3 kg
Za različice v embalaži glejte trenutni cenik.		
Videz/barva	Videz	Aluminijasta folija
Rok uporabe	24 mesecev od datuma proizvodnje.	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek shranite v prvotni, nedotaknjeni in nepoškodovani zaprti embalaži v suhih pogojih pri temperaturah med +5 °C in +35 °C. Hranite vodoravno. Ne postavljajte palet valjev enega na drugega ali pod paletami drugih materialov med prevozom ali shranjevanjem. Vedno se ravnajte po navodilih na embalaži.	
Dolžina	(30.0 ± 0.6) m	(EN 1848-2)
Širina	(0.62 ± 0.006) m	(EN 1848-2)
Debelina	(0.6 ± 0.06) mm	(EN 1849-2)
Teža na enoto površine	1200 g/m ² ± 120 g/m ²	(EN 1849-2)

SISTEMSKÉ INFORMACIJE

Struktura sistema

- Pomožni izdelki:
- Sika® Trocal Cleaner L-100
 - Sarnafil® T Prep

Zdržljivost

Izdelek lahko uporabljate na naslednjih področjih:

- Sarnafil® FPO membranah
- Sikaplan® PVC membranah

Za dodatne informacije ob drugačnih vrstah podlag se obrnite na Sika tehnično podporo.

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE

Podporno konstrukcijo mora imeti zadostno strukturno moč, da se nanjo lahko namestijo vsi novi in obstoječi sloji strešne konstrukcije.

Celoten strešni sistem mora biti zasnovan in pritrjen proti obremenitvam dviga vetra.

Podlaga mora biti enakomerna, trdna, gladka in brez kakršnih koli ostrih izboklin ali robov, čista, suha, brez masti, bitumna, olja, prahu ter prostih peska ali drobnih kamenčkov na površini.

PRIPRAVA PODLAGE

SPLOŠNO

Podlaga mora biti suha, neprekinjena, enakomerna, sposobna nositi obremenitve, brez prahu in maščobe ter ne sme odbijati lepil. Uporabite ustrezno opremo za pripravo, da dosežete zahtevano kakovost podlage. Pred uporabo izdelka na betonskih in cementnih podlagah je potrebna naslednja priprava:

POMEMBNO

Kamni in ostri robovi so strogo prepovedani in jih je potrebno odstraniti. Z ustrezno opremo za odsesavanje prahu popolnoma odstranite prah ali površinsko kontaminacijo.

VGRADNJA

POMEMBNO

Strogo upoštevajte postopke vgradnje.

Strogo upoštevajte postopke vgradnje, kot je opredeljeno v Sikinih navodilih za vgradnjo, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je potrebno prilagoditi dejanskim razmeram na delovišču.

POMEMBNO

Uporaba s strani usposobljenega osebja

Uporaba tega izdelka sme izvajati samo pooblaščen izvajalec, ki ga je usposobila ali odobrila družba Sika. Izvajalec mora imeti izkušnje tudi pri tej vrsti uporabe.

SPLOŠNO

Odvijte list in ga poravnajte v pravilen položaj.

Oblikujte naslednje liste in jih uskladite ob upoštevanju zahtev za prekrivanje šivov.

Stranski ali vzdolžni	20 mm
Konec 20 mm ali T-spoji	20 mm

1. S tlačnim valjem ali s pritiskom trdno zvijte šive navzdol.

2. Če se šivi ne zaprejo takoj po odstranitvi izdelka jih očistite s Sika® Trocal Cleaner L-100, Sarna® Cleaner or Sarnafil® T Prep ali na lepljenje.

Opomba: Pred lepljenjem počakajte, da čistila popolnoma izhlapijo.

LEPLJENJE

1. Pred lepljenjem preverite poravnavo listov in jih po potrebi ponovno poravnajte.

2. Na enem koncu lista odlepите del ponovno podlogo s spodnje strani in vez list na podlago.

3. Odlepите zaščitno oblogo vstran od ostalih delov lista in ga položite na mesto.

4. Celotno površino nanesene pločevine zvijte z ustreznim težkim valjem.

Temperatura nanosa: pod +5 °C.

Opomba: Zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi so lahko za vgradnjo pri temperaturi okoli +5 °C obvezni posebni ukrepi.

Opomba: Namestitev pomožnih izdelkov, kot so kontaktna lepila ali čistila, je omejena na zgornje temperature +5 °C.

Oglejte si ustrezne tehnične liste izdelka.

Tehnični list

SikaRoof® Fire Screen

Oktober 2024, Verzija 01.02

02094505120000024

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

SikaRoof® Fire Screen
Oktober 2024, Verzija 01.02
02094505120000024

SikaRoofFireScreen-sl-SI-(10-2024)-1-2-.pdf