

TEHNIČNI LIST

Sikagard®-850 Primer

Temeljni premaz za Sikagard®-850 Clear, ko se uporablja na nepremazanih mineralnih podlagah.

OPIS IZDELKA

Sikagard®-850 Primer je enokomponentni temeljni premaz, pripravljen za uporabo skupaj s Sikagard®-850 Clear na nepremazanih mineralnih podlagah, za olajšanje vgradnje in izboljšanje oprijema. Ta izdelek je del sistema Sikagard Anti-graffiti.

UPORABA

- Kot temeljni premaz Sikagard®-850 sistema premazov proti grafitom na nepremazanih mineralnih podlagah.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Nizka viskoznost
- Pripravljen za uporabo – na mestu vgradnje redčenje ni potrebno
- Temeljni premaz, ki pospešuje oprijem
- Posebej zasnovan za uporabo s Sikagard®-850 Clear
- Možna vgradnja s čopičem, valjčkom ali brezračnim brizganjem

ODOBRITVE/STANDARDI

- Oznaka CE in Izjava o lastnostih (Ref.: 50264739) po EN 1504–2:2004 Izdelki in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij — Sistemi za zaščito površine betona — Premaz

INFORMACIJE O IZDELKU

Embalaža	Posode po 0,8 kg Posode po 4 kg Za spremembe v embalaži glejte zadnji cenik.
Rok uporabe	12 mesecev od datuma izdelave.
Pogoji za shranjevanje	Izdelek je treba hraniti v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži v suhem prostoru ter pri temperaturah med +5 °C in +35 °C. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.
Videz/barva	Prosojna viskozna tekočina.
Gostota	~0.87 g/cm ³
Plamenišče	+35 °C
Viskoznost	~110 mPa·s (pri +20 °C) ~90 mPa·s (pri +40 °C)

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Komponenta sistema	Izdelek
	Temeljni premaz za nepremazane mineralne podlage	Sikagard®-850 Primer
	Temeljni premaz za premazane mineralne podlage ali les	Sikagard®-850 Activator
	Pokrivni premaz	Sikagard®-850 Clear

INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba	Poraba je odvisna od poroznosti podlage; kot vodilo: ~75 g/m ² do 125 g/m ²
Temperatura zraka v okolici	Najmanj +8 °C / največ + 35 °C
Relativna vlažnost zraka	≤ 80 %
Rosišče	Temperatura zraka v okolici in podlage mora biti vsaj 3 °C nad točko rosišča.
Čas čakanja/nanos končnega premaza	<ul style="list-style-type: none">▪ Običajno 2 do 3 ure, odvisno od vremenskih razmer.▪ Počakajte, da površina postane nelepljiva

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

- Za vgradnjo ne uporabljajte aplikatorjev na osnovi aerosolov. Če se Sikagard®-850 Primer tako vgrajuje, razprši kapljice proste aerosolne pare po zraku. Vdihavanje teh kapljic lahko povzroči izjemno resno tveganje za zdravje uporabnika.
- Ko posodo odprete, se bo vsak preostali izdelek v posodi, ki je bil izpostavljen zraku, naprej strjeval in zgostil, kar bo povzročilo luščenje površine in povečano viskoznost. Zato priporočamo, da po odprtju uporabite ves izdelek, dokler se posoda ne izprazni.
- Izdelek lahko uporabite v nekaj dneh po odprtju posode, pod pogojem, da odstranite nastalo povrhnjico.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

Strogo upoštevajte postopke vgradnje, kot so opredeljeni v navodilih za vgradnjo, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim razmeram na mestu vgradnje.

Pomembno: Na grobih podlagah za nanašanje temeljnega premaza uporabite čopič in se prepričajte, da s temeljnim premazom prekrivate celotno površino, vključno z luknjami.

Opomba: Da preprečite zračnim mehurčkom vplivati na zaključno površino, ga ne smete prekomerno valjati ali mazati.

Sikagard®-850 Primer enakomerno nanesite na pripravljen premaz s čopičem ali dolgodlakim valjčkom pri priporočeni količini porabe.

ČIŠČENJE ORODJA

Takoj po uporabi očistite vse orodja in opremo za nanašanje z belim špiritom. Utrjen material je mogoče odstraniti le mehansko.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so

predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

Sikagard®-850 Primer
Maj 2022, Verzija 04.01
020303080040000004

Sikagard-850Primer-sl-SI-(05-2022)-4-1.pdf