

TEHNIČNI LIST

SikaForce®-300 Primer

Promotor adhezije-oprijema za lepila za popravilo plastike SikaForce®

OSNOVNE INFORMACIJE O IZDELKU DODATNE VREDNOSTI SO NAVEDENE V VARNOSTNEM LISTU.

| | |
|------------------------------------|--|
| Kemijska osnova | Sredstvo za izboljšanje oprijema na osnovi topil |
| Barva (CQP001-1) | Brezbarvna tekočina |
| Temperatura vgradnje | 15 – 30 °C |
| Način vgradnje | Spray |
| Pokrivnost | odvisno od poroznosti podlage 20 ml/m ² |
| Čas sušenja | najmanj 5 minut največ 2 ur |
| Čas skladiščenja (CQP081-1) | 36 mesecev ^A |

CQP = korporativni postopek kakovosti

^{A)} shranjen v zaprti posodi obrnjen navzgor, na suhem mestu pri ≤ 25 °C.

OPIS

SikaForce®-300 Primer je promotor oprijema na osnovi topil. SikaForce®-300 primer je formuliran za pred-pripravo lepljenih površin pred nanosom lepil za lepljenje plastike SikaForce®-301 in SikaForce®-302. Ta primer zagotavlja dobro adhezijo, brez predhodnih aktivacijskih korakov na številnih podlagah.

Prednosti izdelka

- enostaven nanos s pršenjem
- hitro sušenje
- izboljšana adhezija - oprijem na široki paleti plastik

OBMOČJE UPORABE

SikaForce®-300 Primer se uporablja za izboljšanje adhezije - oprijema na številnih plastičnih podlagah.

Pred uporabo primera Sika-Force®-300 na materialih, ki so nagnjeni k pokanju, se posvetujte s proizvajalcem in izvedite preskuse na originalnih podlagah.

Ta izdelek je primeren samo za izkušene profesionalne uporabnike. Opraviti je treba preskuse z dejanskimi podlagami in pogoji, da se zagotovi oprijem in kompatibilnosti materialov.

NAČIN VGRADNJE

Priprava

Površine za lepljenje morajo biti čiste, suhe in brez maščobe, olja in prahu.

Uporaba

SikaForce®-300 Primer se uporablja med 15 °C in 30 °C (temperatura izdelka, okolja in podlage).

SikaForce®-300 Primer je treba nanesti v tankem in enakomernem nanosu na površino. Nanašajte ga v kratkih potezih da preprečite kapljanje.

Če predhodno obdelano območje ni bilo zalepljeno znotraj maksimalnega časa sušenja, je treba postopek predhodne obdelave ponoviti (samo enkrat). Poraba in način uporabe sta odvisna od podlage.

POMEMBNO

SikaForce®-300 Primer vsebuje topilo, ki lahko oslabi zgornji sloj barve nekaterih sveže barvanih površin. Izvesti je treba predhodne preizkuse.

Nikoli ne nanašajte na porozne podlage, saj se morda ne bodo popolnoma posušile in lahko vplivajo na adhezijo-oprijem ali lastnosti lepila. Zaščitite sosednje površine z maskiranjem, kjer je to potrebno.

SikaForce®-300 Primer se ne sme uporabljati kot sredstvo za glajenje ali kot čistilno sredstvo.

NADALJNJE INFORMACIJE

Informacije na voljo v tem dokumentu veljajo kot splošne smernice. Nasveti za posebne vgradnje so na voljo na zahtevo pri tehničnem oddelku Sika Industry. Na vašo zahtevo vam bomo posredovali tudi naslednje dokumente

- Varnostni listi

INFORMACIJE O PAKIRANJU

| | |
|----------------|--------|
| Aerosolna doza | 200 ml |
|----------------|--------|

OSNOVNI PODATKI

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE

Za več informacij in nasvetov o varnem roko- vanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

TEHNIČNI LIST

SikaForce®-300 Primer
Verzija 01.01 (12 - 2023), sl_SI
014761000013002000

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si

