

TEHNIČNI LIST

SikaRoof® Multitape

Večnamenski, samolepilni trak za strehe

OPIS IZDELKA

SikaRoof® Multitape je enostranski lepilni trak. Na eni strani ima sloj FPO membrane, na drugi pa sloj lepila iz butilne gume.

UPORABA

Izdelek se dobro oprime široke palete podlag, kot so:

- FPO hidroizolacijske membrane,
- PVC hidroizolacijske membrane,
- kovine,
- beton,
- vezane lesene plošče ter
- bitumen, brušen ali s posipom iz škrlja.

Prosimo, upoštevajte:

- Izdelek lahko uporabljajo samo izkušeni poklicni izvajalci.
- Uporaba izdelka je omejena na geografske lokacije s povprečnimi mesečnimi najnižjimi temperaturami - 50 °C. Trajna temperatura okolja med uporabo je omejena na +50 °C.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Visoka lepljivost in dolgoročna oprijemljivost
- Snemljiva zaščitna plast
- UV-odporna PP membranska plast
- Za vezanje s FPO hidroizolacijskimi sistemi je PP membranski sloj mogoče variti z vročim zrakom
- Enostavna vgradnje s takojšnjim oprijemom

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Membranska plast	Fleksibilen poliolefin (FPO)	
	Lepilna plast	Butil	
	Snemljiva zaščitna plast	Silikonski PP	
Embalaža	Širina izdelka	Teža izdelka	Embalaža
	100 mm	2.85 kg	4 zvitki v škatli
	170 mm	4.95 kg	4 zvitki v škatli
	250 mm	5.95 kg	2 zvitki v škatli
Za spremembo v embalaži glejte zadnji cenik.			
Rok uporabe	18 mesecev od datuma proizvodnje.		
Pogoji za shranjevanje	Izdelek hranite v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži v suhem prostoru ter pri temperaturah med +5 °C in +25 °C. Vedno upoštevajte navodila na embalaži. Za informacije o varnem rokovanju z izdelkom in shranjevanju glejte zadnji varnostni list.		
Videz/barva	Membranska plast	Okensko siva, RAL 7040	
		Bela, RAL 9016	
		Bež	

Dimenzije	Širina izdelka	Dolžina izdelka
	100 mm	15 m
	170 mm	15 m
	250 mm	12.5 m
Debelina	Skupna	(1.70 ± 0.05) mm
	Membranska plast	0.6 mm
Teža na enoto površine	(1.9 ± 0.2) kg/m ²	

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Združljivi z izdelki sistema: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sarnafil® T membrane Pomožni izdelki: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Primer-130 ▪ Primer 600
Združljivost	Ni združljivo z neposrednim stikom s katranom, asfaltom, vročim bitumnom, sredstvi za zaščito lesa s površinsko aktivnimi snovmi in snovmi, ki vsebujejo olje, topila ali omakalna sredstva. Ti materiali lahko negativno vplivajo na lastnosti izdelka.

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici	Največ	+40 °C
	Najmanj	+5 °C
Temperatura podlage	Največ	+40 °C
	Najmanj	+5 °C

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE

Podlaga mora biti konstrukcijsko trdna, površina mora biti suha, čista in brez kakršnih koli nečistoč, kot so prah, umazanija, olje, maščobe in odstopajoči barvni premazi, ki bi lahko vplivali na oprijem.

PRIPRAVA PODLAGE

Podlaga	Priprava
FPO ali TPO membrane	Temeljni premaz ni potreben
PVC membrane (nove ali stare)	Temeljni premaz ni potreben
Kovine	Temeljni premaz ni potreben
Beton, opeka ali mavec	Primer 130 ali Primer 600
Vezane lesene plošče ali OSB plošče	Primer 130 ali Primer 600
Bitumen (brušen ali v trakovih)	Primer 600

1. Odstranite ves prah, slabo prijet in drobljiv material z vseh površin, na katere bo izdelek prilepljen.
2. Če je potreben temeljni premaz, si oglejte navodila za uporabo v tehničnem listu posameznega izdelka.
3. Naredite preskuse oprijema na dejanskih podlagah projekta, da ugotovite združljivost.

VGRADNJA

POMEMBNO

Strogo upoštevajte postopke vgradnje

Strogo upoštevajte postopke vgradnje, kot so opredeljeni v navodilih za uporabo, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim razmeram na mestu vgradnje.

POMEMBNO

Vgrajevanje s strani usposobljenega osebja

Izdelek lahko uporabljajo samo izkušeni poklicni izvajalci, ki so usposobljeni ali odobreni s strani družbe Sika. Tudi strokovnjak mora imeti izkušnje z vgradnjo tega izdelka.

Uporaba pod +5 °C

Opomba: Če se izdelek vgrajuje pri temperaturi zraka v okolici pod +5 °C bo zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi morda potrebno sprejeti posebne ukrepe.

Opomba: uporaba nekaterih pomožnih izdelkov, kot so lepila, čistila in topila, je omejena na temperature nad +5 °C. Upoštevajte temperaturne omejitve v ustreznih tehničnih listih izdelka.

Vgradnja na PVC podlage

Opomba: Začetni oprijem na PVC podlage je nižji od drugih podlag. Za razvoj oprijema počakajte 24 ur.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

SikaRoof® Multitape
Oktober 2023, Verzija 05.01
02094505120000017

SikaRoofMultitape-sl-SI-(10-2023)-5-1.pdf