

TEHNIČNI LIST

Sika® Aktivator-317

Sredstvo nove generacije za izboljšanje oprijema pri menjavi avtomobilskih stekel

OSNOVNE INFORMACIJE O IZDELKU DODATNE VREDNOSTI SO NAVEDENE V VARNOSTNEM LISTU.

Kemijska osnova	Sredstvo za izboljšanje oprijema na osnovi topil	
Barva (CQP001-1)	Brezbarvno, prosojno	
Temperatura vgradnje	-5 – 45 °C	
Način vgradnje	S papirnato brisačo, ki ne pušča vlaken	
Pokrivnost	20 ml/m ²	
Čas sušenja	-5 to 45 °C	3 minute
	-20 to -5 °C	10 minute
	največ	8 ur
Čas skladiščenja (CQP081-1)	12 mesecev ^{A)}	

CQP = Postopki za zagotavljanje kakovosti

^{A)} Hranjeno v zaprti posodi in v suhem prostoru pri ≤ 25 °C

OPIS

Sika® Aktivator-317 je namensko sredstvo za predobdelavo pri menjavi avtomobilskih stekel. Širok odobren temperaturni razpon uporabe omogoča celoletno uporabo z enim standardiziranim postopkom predobdelave za mobilno ali interno uporabo.

Nanos z enim samim potegom poenostavi postopek ter skrajša čas vgradnje.

Prednosti izdelka

- Za vse letne čase, postopki v hladnem vremenu niso potrebni
- Brez ostankov – enostavno odstranjevanje s stekla in barve
- Kratek čas sušenja
- Nanos z enim potegom
- Hitra, čista in enostavna vgradnja

OBMOČJE UPORABE

Sika® Aktivator-317 je sredstvo za predobdelavo, razvito za menjavo avtomobilskih stekel na trgu nadomestnih delov. Uporablja se lahko pri temperaturah do -5 °C brez dodatnih zahtev glede postopka.

Širok predpisan temperaturni razpon uporabe v kombinaciji s kratkim časom sušenja omogoča uporabo tako pri mobilni kot pri interni vgradnji.

Izdelek lahko uporabljajo le izkušeni poklicni izvajalci.

Sika® Aktivator-317 je primeren samo za uporabo pri menjavi avtomobilskih stekel.

NAČIN VGRADNJE

Površine za lepljenje morajo biti čiste, suhe ter brez maščobe, olja, prahu in druge umazanije.

Oprijem na podlago se lahko izboljša z dodatnimi in/ali kombiniranimi postopki predpriprave površine, kot sta matiranje in čiščenje pred nanosom aktivatorja.

Uporaba

Sika® Aktivator-317 nanesite varčno, brez naknadnega brisanja.

Čisto krpo ali papirnato brisačo, ki ne pušča vlaken, navlažite z Sika® Aktivator-317 in z enim potegom obrišite površine za lepljenje. Prepričajte se, da je celotna površina za lepljenje ustrezno obdelana.

Sika® Aktivator-317 nanesite na steklo v eni smeri in pri tem ohranjajte neprekinjen stik s površino. Nanos zaključite nekoliko čez začetno točko, da zagotovite popolno prekritje površine za lepljenje.

Idealna temperatura med vgradnjo in temperatura površine sta med 15 °C in 25 °C.

Poraba in način uporabe sta odvisna od posebnih lastnosti podlage.

POMEMBNO

Sika® Aktivator-317 reagira z zračno vlago. Z namenom ohranjanja kakovosti izdelka je pomembno, da posodo po vsaki uporabi ponovno zaprete z notranjim plastičnim pokrovčkom. Ko je predobdelava površine zaključena, je treba priviti še zunanji pokrovček.

Odprt izdelek po približno enem mesecu zavrzite.

Sika® Aktivator-317 se ne sme redčiti ali mešati z drugimi snovmi.

Izdelek se ne sme uporabljati za glajenje izdelkov ali kot čistilo.

Pri uporabi na prozornih ali prosojnih podlagah, kot so »float steklo«, plastika itd., je ustrezna UV-zaščita obvezna.

NADALJNE INFORMACIJE

Zgornje informacije so zgolj splošnega značaja. Za nasvete glede posebnih načinov uporabe se obrnite na tehnično službo Sika Industry.

Na vašo zahtevo vam bomo posredovali tudi naslednje dokumente:

- Varnostne liste
- Navodila za vgradnjo Clear Aktivator pri menjavi avtomobilskih stekel

INFORMACIJE O PAKIRANJU

Pločevinka	100 ml
	250 ml
	1000 ml

OSNOVA ZA PODATKE O PROIZVODU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

ZDRAVSTVENE IN VARNOSTNE INFORMACIJE

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

IZJAVA O OMEJITVI ODGOVORNOSTI

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevat je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za začetni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

TEHNIČNI LIST

Sika® Aktivator-317
Verzija 02.01 (10 - 2026), sl_SI
014560013330242184

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel.: +386 1 580 95 34
Fax: +386 1 580 95 33
www.sika.si

