

TEHNIČNI LIST

Sarnafil® TG 66-20

2,0 mm debela polimerna membrana za hidroizolacijo obteženih streh



OPIS IZDELKA

Sarnafil® TG 66-20 je večslojna, UV-odporna FPO folijska membrana za hidroizolacijo streh, ki se jo vari z vročim zrakom.

Uporablja se jo lahko v vseh klimatskih razmerah. Debela je 2,0 mm in ima vložek iz netkanih steklenih vlaken po EN 13956.

UPORABA

Izdelek se uporablja kot hidroizolacijska membrana pri sledečih zasnovah streh:

- ohlapno položene in obtežene strehe z balastnimi materiali, kot so gramoz ali betonske plošče,
- zelene strehe z intenzivnim nasadom,
- zelene strehe z ekstenzivnim nasadom,
- strehe z uporabno površino ter
- obrnjene strehe.

Izdelek se uporablja kot hidroizolacijska membrana za izpostavljena strešna stičišča:

- hidroizolacija strešnih stikov in elementov npr. stenske in parapetne povezave, strešni svetlobniki itd. ter
- pri vgradnjah vseh vrst hidroizolacijskih sistemov Sarnafil® TS 77 in Sarnafil® TG 76 iz filca.

Prosimo, upoštevajte:

- Izdelek lahko uporabljajo samo izkušeni poklicni izvajalci.
- Izdelka se ne sme uporabljati v regijah s povprečno minimalno mesečno temperaturo, nižjo od -50 °C. Stalna temperatura okolja med uporabo ne sme biti višja od +50 °C.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Že desetletja zagotovljena kvaliteta
- Zelo dobra odpornost proti mikroorganizmom
- Visoka dimenzijska stabilnost zaradi obloge iz steklene polsti
- Kompatibilnost z bitumnom

- Zelo dobra odpornost proti stalnemu vplivu UV žarkov
- Zelo dobra odpornost proti udarni obremenitvi in točči
- Zelo dobra odpornost proti običajnim vremenskim vplivom
- Zelo dobra odpornost proti mehanskim vplivom
- Možnost varjenja z vročim zrakom

INFORMACIJE O VAROVANJU OKOLJA

- Okoljska izjava o proizvodu (EPD) po EN 15804. EPD je neodvisno preveril Institut für Bauen und Umwelt e.V. (IBU)
- Skladno z zahtevami za Materiale in vire (MR): razkritje in optimizacija gradbenih izdelkov – okoljska izjava o izdelkih v skladu z LEED® v4
- Skladno z zahtevami za Materiale in vire (MR): Razkritje in optimizacija gradbenih izdelkov – pridobivanje surovin po LEED® v4
- Skladno z zahtevami za Materiale in vire (MR): Razkritje in optimizacija gradbenih izdelkov – Sestavine materialov po LEED® v4
- Skladno z zahtevami za Trajnostna območja (SS): Zmanjšanje toplotnih otokov po LEED® v4

ODOBRITVE/STANDARDI

- Oznaka CE in izjava o lastnostih po EN 13956:2012 Trakovi za hidroizolacijo – Polimerni in elastomerni trakovi za hidroizolacijo streh – Definicije in značilnosti
- Klasifikacija požarne odpornosti EN 13501-2, ITB, poročilo št. 01021/21/R236NZP

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Fleksibilni poliolefini (FPO)								
Embalaža	Sarnafil® TG 66-20 standardni zvitki so zaviti v modro PE folijo.								
	<table><tr><td>Enota:</td><td>Glejte cenik:</td></tr><tr><td>Dolžina zvitka:</td><td>15.00 m</td></tr><tr><td>Širina zvitka:</td><td>2.00 m</td></tr><tr><td>Teža zvitka:</td><td>60.00 kg</td></tr></table>	Enota:	Glejte cenik:	Dolžina zvitka:	15.00 m	Širina zvitka:	2.00 m	Teža zvitka:	60.00 kg
	Enota:	Glejte cenik:							
	Dolžina zvitka:	15.00 m							
	Širina zvitka:	2.00 m							
Teža zvitka:	60.00 kg								
Za različice v embalaži glejte zadnji cenik.									
Rok uporabe	5 let od datuma izdelave.								
Pogoji za shranjevanje	Izdelek hranite v originalni zaprti in nepoškodovani embalaži v suhem prostoru, pri temperaturah med +5 °C in +35 °C. Hranite v vodoravnem položaju. Med prevozom in skladiščenjem naj se palete zvitkov ne skladiščijo druga na drugo ali pod palete iz drugih materialov. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.								
Videz/barva	<table><tr><td>Zgornja površina:</td><td>Bež</td></tr><tr><td></td><td>Siva (približno RAL 7040)</td></tr><tr><td>Spodnja površina:</td><td>Črna</td></tr></table>	Zgornja površina:	Bež		Siva (približno RAL 7040)	Spodnja površina:	Črna		
	Zgornja površina:	Bež							
	Siva (približno RAL 7040)								
Spodnja površina:	Črna								
Vidne poškodbe	Brez vidnih poškodb (EN 1850-2)								
Dolžina	15 m (-0 % / +5 %) (EN 1848-2)								
Širina	2 m (-0.5 % / +1 %) (EN 1848-2)								
Efektivna debelina	2.0 mm (-5 % / +10 %) (EN 1849-2)								
Ravnost	≤ 30 mm (EN 1848-2)								
Ploskost	≤ 10 mm (EN 1848-2)								
Teža na enoto površine	1,82 kg/m ² (EN 1849-2)								

SISTEMSKÉ INFORMACIJE

Struktura sistema	Odvisno od zasnove strehe, uporabljajte sledeče pomožne izdelke: <ul style="list-style-type: none">▪ Sarnafil® T 66-15 D▪ Sarnafil® T Metal Sheet/coil▪ Sarnabar®▪ Sarnafil® T Welding cord▪ Sarnafil® T Prep ali Sarnafil® T Wet Task Set▪ Sarnacol® T 660▪ Solvent T 660▪ Sarnafil® T Clean▪ Pomožni dodatki:<ul style="list-style-type: none">▪ Montažni deli,▪ žlebovi,▪ odtoki,▪ podstavki za prehode,▪ okrasni profili in zaščitne ponjave.
Združljivost	Izdelek je možno vgraditi na sledeče podlage: <ul style="list-style-type: none">▪ Vse vrste toplotnoizolacijskih in izravnalnih slojev primerne za kritine. Dodatna ločilna plast ni potrebna.▪ Obstoječe bitumenske kritine, ki so čiste in ravne, na primer prekrivanje starih ravnih streh. Pri neposrednem stiku z bitumnom lahko pride do razbarvanja površine membrane

TEHNIČNI PODATKI

Odpornost proti udarcem	Trda podlaga	≥ 1000 mm	(EN 12691)
	Mehka podlaga	≥ 1250 mm	
Odpornost proti toči	Trda podlaga	≥ 30 m/s	(EN 13583)
	Fleksibilna podlaga	≥ 40 m/s	
Odpornost proti statični obremenitvi	Trda podlaga	≥ 20 kg	(EN 12730)
	Mehka podlaga	≥ 20 kg	
Odpornost proti prodiranju korenin	Ustreza		(EN 13948)
Natezna trdnost	Vzdolžno (md) ¹⁾	≥ 9 N/mm ²	(EN 12311-2)
	Prečno (cmd) ²⁾	≥ 7 N/mm ²	
	<small>1) md = machine direction (smer stroja) 2) cmd = cross machine direction (prečno na smer stroja)</small>		
Raztezek	Vzdolžno (md) ¹⁾	≥ 550 %	(EN 12311-2)
	Prečno (cmd) ²⁾	≥ 550 %	
	<small>1) md = machine direction (smer stroja) 2) cmd = cross machine direction (prečno na smer stroja)</small>		
Strižna trdnost stika	≥ 500 N/50 mm		(EN 12317-2)
Dimenzijska stabilnost	Vzdolžno (md) ¹⁾	$\geq 0,2$ %	(EN 1107-2)
	Prečno (cmd) ²⁾	$\geq 0,1$ %	
	<small>1) md = machine direction (smer stroja) 2) cmd = cross machine direction (prečno na smer stroja)</small>		
Zmožnost upogibanja pri nizkih temperaturah	≤ -45 °C, samo zgornja stran		(EN 495-5)
Vodotesnost	Ustreza		(EN 1928)
Paropropustnost	$\mu = 150'000$		(EN 1931)
Izpostavljenost bitumnu	Ustreza		(EN 1548)
Vpliv tekočih kemikalij, vključno z vodo	Odporno proti številnim kemikalijam. Za dodatne informacije se obrnite na Sikino tehnično službo.		(EN 1847)
Odpornost na UV sevanje	Ustreza (> 5000 h / razred 0)		(EN 1297)
Odziv na ogenj	Razred E	(EN ISO 11925-2, klasifikacija po EN 13501-1)	

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici	Največ	+60 °C
	Najmanj	-20 °C
Temperatura podlage	Največ	+60 °C
	Najmanj	-30 °C

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi naj-

novejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

OPREMA

VARJENJE PREKRIVNIH ŠIVOV Z VROČIM ZRAKOM

- Električna oprema za varjenje, kot je ročna oprema za varjenje z vročim zrakom in pritiski valji.
- Avtomatski stroji za varjenje z vročim zrakom z možnostjo nadzora temperature vročega zraka najmanj 600 °C.

Priporočena vrsta opreme:

Ročno varjenje:	Leister Triac
Avtomatsko varjenje	Sarnamatic, Variamat
Polavtomatsko varjenje	Leister Triac Drive

KAKOVOST PODLAGE

Nosilna konstrukcija mora biti strukturno dovolj trdna za vgradnjo vseh novih in obstoječih slojev strešne nadgradnje.

Celoten strešni sistem mora biti projektiran in zavarovan pred obremenitvami zaradi vetra.

Podlaga mora biti enakomerna, čvrsta, gladka in brez kakršnih koli ostrih izboklin ali robov, čista, suha, brez maščobe, bitumna, olja, prahu in drobnega površinskega peska ali gramoza.

METODA NANAŠANJA/ORODJE

POMEMBNO

Strogo upoštevajte postopke vgradnje

Strogo upoštevajte postopke vgradnje, kot so opredeljeni v navodilih za vgradnjo, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki morajo biti vedno prilagojeni dejanskim razmeram na mestu vgradnje.

POMEMBNO

Vgradnja s strani usposobljenega osebja

Vgradnjo tega sistema smejo izvajati le s strani podjetja Sika® usposobljeni in odobreni izvajalci, ki imajo izkušnje s to vrsto vgradnje. Tudi izvajalec mora imeti izkušnje s tem sistemom.

Vgradnja pri temperaturah pod +5 °C

Opozorilo: Pri vgradnji pri temperaturi zraka v okolici pod +5 °C bo zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi, morda potrebno sprejeti posebne ukrepe.

Opozorilo: Uporaba nekaterih pomožnih izdelkov, kot so lepila, čistila in topila, je omejena na temperature nad +5 °C. Upoštevajte temperaturne omejitve v ustreznih tehničnih listih izdelkov.

Glejte sledeč priročnik za vgradnjo:

- Priročnik za vgradnjo Sarnafil® TG/TS - Sarnafil® G/S

METODA PRITRJEVANJA

Strešno hidroizolacijsko folijo se vgradi s prostim polaganjem in nato obteži z balastnim materialom glede na lokalne vetrne razmere. Prekrivne šive se vari z vročim zrakom z uporabo predpisane opreme.

METODA PRITRJEVANJA – Z OHLAPNIM POLAGANJEM

1. Strešno hidroizolacijsko membrano odvijte, preklopi

morajo biti široki vsaj 80 mm.

- Preklope membrane nemudoma zavarite.
- Nato jo pokrijte z ustreznim materialom za strehe glede na njeno zasnovo in lokalne pogoje zaradi vetra.
- Mehansko pritrdite po obodu strehe s Sarnabar®, uporabite tudi Sarnafil® T Welding Cord, da ostane membrana na mestu.

SAMOLEPILNI STREŠNI STIKI/OBROBE/PREBOJI

- Membrano se prilepi na sosednje površine s samolepilno membrano Sarnacol® T-660.
- Preklope zvarite z vročim zrakom.

METODA VARJENJA Z VROČIM ZRAKOM

Prekrivne šive je potrebno variti z električno opremo za vroče varjenje. Varilne parametre, vključno s temperaturo, hitrostjo stroja, pretokom zraka, tlakom in nastavitvami stroja, je treba pred varjenjem oceniti, prilagoditi in preveriti, glede na vrsto opreme in podnebne razmere, na mestu vgradnje. Efektivna širina preklopnih šivov je najmanj 20 mm.

TESTIRANJE PREKRIVNIH ŠIVOV

- Spoje je treba mehansko preveriti z izvijačem, da se prepričate o homogenosti spoja.
- Vsako nepravilnost je treba ponovno zavariti z vročim zrakom.

VGRADNJA

Montažna dela morajo izvajati samo izvajalci za strešne kritine, usposobljeni s strani Sike.

Vgradnja nekaterih pomožnih izdelkov, npr. kontaktna lepila ali čistila so omejena na temperature nad +5 °C. Upoštevajte podatke, ki so navedeni v Tehničnih listih izdelkov.

Posebni ukrepi so lahko zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi obvezni za vgradnjo pod +5 °C.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega

Tehnični list

Sarnafil® TG 66-20

Januar 2024, Verzija 05.01

020910032000201001

tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list
Sarnafil® TG 66-20
Januar 2024, Verzija 05.01
020910032000201001

SarnafilTG66-20-sl-SI-(01-2024)-5-1.pdf

