

TEHNIČNI LIST

SikaBit® P40 -10 PE GFC SIST 1031

S plastomeri modificirana bitumenska hidroizolacijska membrana za vgradnjo z gorilnikom, prožna pri -10 °C

OPIS IZDELKA

SikaBit® P40-10 PE GFC SIST 1031 je s plastomeri (APP) modificirana hidroizolacijska membrana, za izvedbo z gorilnikom in je prožna pri -10 °C. Ojačana je s stekleno tkanino. Spodnja stran ima tanek polietilenski film za lažjo vgradnjo.

UPORABA

Hidroizolacijska membrana za:

- Podporne stene in kleti.
- Balkone in terase pod ploščicami.
- Mokra območja.
- Zaščita različnih podlag v širokem področju uporabe.
- Osnovna folija v večslojnih sistemih.

INFORMACIJE O IZDELKU

Izjava o izdelku

EN 13707 – Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh
EN 13969 – Zaščita stavb pred vlago, vključno s temelji

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Zgornja površina: polietilenska folija.
- Dobre mehanične lastnosti (odpornost proti trganju, moč, strižna odpornost).
- Dober raztezek in prožnost.
- Visoka dimenzijska stabilnost.
- Enostavna vgradnja z varjenjem z odprtim plamenom.
- Izbira temeljnih premazov glede na podlago in vremenske razmere.
- Ustreza regulaciji po SIST 1031.

ODOBRITVE/STANDARDI

- CE oznaka in izjava o lastnostih po EN 13707 – Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh
- CE oznaka in izjava o lastnostih po EN 13969 – Zaščita stavb pred vlago, vključno s temelji

Kemijska osnova	Bitumen modificiran s plastomeri (APP).	
Embalaža	Velikost zvitka: Dolžina Širina	10,00 m 1,00 m
Rok uporabe	36 mesecev od dneva izdelave	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti shranjen v originalni, zaprti in nepoškodovani embalaži, v suhih pogojih in pri temperaturah med +5 °C in +30 °C. Hranite v navpičnem položaju. Med prevozom ali shranjevanjem palet ne postavljajte eno na drugo ali pod palete drugih materialov. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.	
Videz/barva	Zgornja površina: Spodnja stran:	polietilenska folija polietilenska folija
Dolžina	10 m -1 %	
Širina	1 m -1 %	
Debelina	≥ 3,6 mm	(EN1849-1)

TEHNIČNI PODATKI

Odpornost proti udarcem		≥ 1000 mm	(EN 12691)
Odpornost proti statični obremenitvi	Metoda A Metoda B	≥ 5 kg ≥ 5 kg	(EN 12730)
Natezna trdnost	Vzdolžna: Prečna:	≥ 1000 N/50 mm ≥ 1500 N/50 mm	(EN 12311-1)
Raztezek	Vzdolžni: Prečni:	≥ 2 % ≥ 2 %	(EN 12311-1)
Odpornost proti trganju	Vzdolžni: Prečni:	≥ 300 N ≥ 200 N	(EN 12310-1)
Upogljivost pri nizki temperaturi	≤ -10 °C		(EN 1109)
Odpornost na tečenje	≥ 120 °C		(EN 1110)
Vodotesnost	60 kPa		(EN 1928-Metoda B)
Trajanje vodne odpornosti proti kemikalijam	Ustreza		(EN 1847/13707 Priloga C)
Učinkovitost odpornosti proti ognju z zunanje strani	F roof		(EN 13501-5)
Odziv na ogenj	Razred E		(EN 13501-1)

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici	Najmanj +5 °C/ največ +50 °C
Relativna vlažnost zraka	Največ 80%
Temperatura podlage	Najmanj +5 °C/ največ +50 °C

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

- Pri nizkih temperaturah pazite pri odvijanju, da se membrana ne poškoduje.
- Uporabite primerno obutev, da preprečite prebijanje membrane.
- Ne vgrajujte na mokre, vlažne ali nečiste površine.
- Ne pregrevajte membrane, sicer se bo poliestrska

ojačitev poškodovala in membrana ne bo več uporabna.

- Če se membrana ne segreje dovolj, lahko to vpliva na zmanjšano oprijemljivost na podlago, med plastmi ali prekrivanjem. Če se to zgodi, je treba nevezana območja dvigniti in ponovno zavariti.
- Če je na nalepki zvitka natisnjen simbol letnega časa, je priporočljivo uporabiti membrano v navedenem letnem času.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemikalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAKOVOST PODLAGE

Podlaga mora biti enovita, trdna, gladka in brez ostrih izboklin ali neravnin, čista, suha, brez maščob, bitumna, olja, prahu in slabo sprijetih delcev.

PRIPRAVA PODLAGE

Za doseganje zahtevane kakovosti podlage uporabite ustrezno opremo.

METODA NANAŠANJA/ORODJE

Strogo upoštevajte postopke vgradnje, kot so opredeljeni v navodilih za uporabo, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim pogojem na mestu vgradnje.

Postopek vgradnje

Strogo upoštevajte postopke vgradnje, kot so opredeljeni v navodilih za uporabo, priročnikih za uporabo in delovnih navodilih, ki jih je treba vedno prilagoditi dejanskim pogojem na mestu vgradnje

Priprava

Nanesite ustrezno količino temeljnega premaza vrste Sika® Icolflex® P na pripravljeno suho površino in pustite, da se posuši pred naslednjo fazo vgradnje. Glejte posamezne tehnične liste izdelkov.

Sika d.o.o.

Prevale 13

1236 Trzin, Slovenija

Tel: +386 580 95 34

Fax: +386 580 95 33

www.sika.si



Tehnični list

SikaBit® P40 -10 PE GFC SIST 1031

Marec 2022, Verzija 01.01

020725101000000181

Poravnava

Odvijte, poravnajte in ponovno pravilno zavijte pred varjenjem.

Prekrivanje

Ob straneh: 100 mm. Na koncu: 150 mm.

Varjenje z odprtim plamenom

Uporabite plinski gorilnik za segrevanje podlage in folije na spodnji strani membrane. Ko se folija začne taliti, je membrana pripravljena za vgradnjo.

Odvijajte membrano in jo trdno pritisnite na podlago, da se zalepi. Zagotovite, da je sled staljenega bitumna vidna vzdolž celotne dolžine prekrivajočih se strani in na zaključkih.

Detajliranje

Vsi detajli, kot so notranji in zunanji vogali, vstavki, prezračevalne cevi, odtoki, podporne kovine itd., morajo biti odrezani in ustrezno zatesnjeni. Detajliranje mora biti v skladu s priporočenimi smernicami in dobrimi praksami za membrane, ki se vgrajujejo z varjenjem z odprtim plamenom.

Zaščita

Med vgrajevanjem na lokaciji je treba membrano zaščititi pred poškodbami.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

SikaBitP40-10PEGFCST1031-sl-SI-(03-2022)-1-1.pdf