

TEHNIČNI LIST

Sika Waterbar® - Tricomer® Type DA

Sistem zunanjih trakov za tesnjenje stikov v vodotesnih betonskih konstrukcijah po DIN 18541-1/-2

OPIS IZDELKA

Sika Waterbars® Tricomer NB Type DA so visoko fleksibilni tesnilni trakovi, izdelani iz kopolimera PVC/NBR za tesnjenje dilatacijskih stikov v vodotesnih betonskih konstrukcijah.

Na voljo so v različnih profilih, oblikah in velikostih, da ustrezajo različnim konstrukcijam in načinom vgradnje.

UPORABA

Področja vgradnje:

- tesnjenje stikov v betonskih konstrukcijah,
- tesnjenje dilatacijskih stikov na mestu vgradnje.

Tipične konstrukcije:

- kleti stanovanjskih objektov,
- kleti poslovnih objektov, podzemne garaže,
- čistilne naprave,
- jezovi.

Principi vgradnje:

- Načela načrtovanja in vgradnje po DIN 18197.
- Sistem spajanja po DIN 18197 in DIN 18541.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Visoka natezna trdnost in raztezek.
- Trajna gibljivost in visoka odpornost.
- Primernost za srednji vodni pritisk in srednje napetosti.
- Odpornost proti vsem naravnim medijem, ki so agresivni za beton.
- Niso odporni proti bitumnu.
- Odpornost proti široki paleti kemikalij.
- (Za posebne situacije je potrebno testiranje).
- Robustnost, primerno za rokovanje na gradbišču.
- Možnost varjenja.

ODOBRITVE/STANDARDI

Standardi/direktive:

- DIN 18541-1/-2.
- DIN 18197.
- WU – Direktiva DAfStb.
- Navodila za varjenje.
- Navodila za varilno opremo.
- Navodila za vgradnjo.

Certifikati o testiranju/odobritve:

- Certifikat o skladnosti z DIN 18541, dela 1 in 2.
- Zunanja kontrola instituta MPA NRW.
- Certifikat o testiranju odpornosti na odpadne gočje iz čistilnih naprav, gnojnico in komunalne odpadne vode.
- Proizvajalčev certifikat o testiranju, ostali certifikati in dokazila glede na zahteve.

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova

Tricomer NB = termoplastični kopolimer na osnovi PVC-P z NBR, neodoren proti bitumnu.

Embalaža

- Standardni zvitki po 20 ali 25 m odvisno od profila, na euro paletah ali paletah za enkratno uporabo.
- Montažni profili, na euro paletah ali paletah za enkratno uporabo v odvisnosti od velikosti.

Tehnični list

Sika Waterbar® - Tricomer® Type DA

Januar 2023, Verzija 01.01


020703100400000128

Rok uporabe	Pri pravilnem hranjenju, izdelku rok uporabe ne poteče.
Pogoji za shranjevanje	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Skladiščiti na paletah, kot so dobavljeni, na ravni podlagi. ▪ Za dolgoročno shranjevanje ≥ 6 mesecev v zaprtih prostorih: Skladiščni prostor mora biti pokrit, hladen, suh, brez prahu in zmerno prezračen. Tricomer vodne zapore je treba zaščititi pred viri toplote in močnimi umetnimi svetili z visoko vsebnostjo UV. ▪ Za kratkotrajno shranjevanje < 6 tednov in < 6 mesecev v zaprtih prostorih na gradbiščih, na prostem: Enako kot pri dolgotrajnem skladiščenju: na suhem, zaščititi s primernim kritjem pred direktnimi sončnimi žarki, snegom in ledom ali drugimi oblikami kontaminacije. Skladiščiti ločeno od ostalih materialov, mehanizacije in opreme kot je npr. konstrukcijsko jeklo, armatura ali gorivo. Skladiščiti stran od prometa in gradbiščnih poti. ▪ Kratkoročno skladiščenje ≤ 6 tednov na gradbiščih, na prostem: zaščititi pred vsemi oblikami kontaminacije ali poškodb, zaščititi s primernim kritjem pred močnim sončnim sevanjem, snegom in ledom.


Vitez/barva	Črna
-------------	------

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	<p>Oblike: Omejitve vodnega pritiska in obremenitve v tabeli spodaj so navedene za standardno uporabo brez specifičnih dodatnih testiranj. Vrednosti so lahko drugačne, če so poznane vse obremenitve in konstrukcijske zahteve.</p>
-------------------	--



Celotna širi- na (mm)	Širina giblji- vega dela (mm)	Debelina c (mm)	Sidrna rebra N / f	Vodni pri- tisk (bar)	Skupno gi- banje Vr (mm)
DA 240/25	90	4,5	4 / 25	0 / 0,2	25 / 20
DA 240/35	104	5	4 / 35	0 / 0,2	25 / 20
DA 320/25	104	4,5	6 / 25	0 / 0,3	27 / 20
DA 320/35	104	5	6 / 35	0 / 0,7	30 / 20
DA 500/25	124	4,5	8 / 25	0 / 0,3	35 / 20
DA 500/35	124	5	8 / 35	0 / 1,0	35 / 20



Celotna širi- na (mm)	Širina giblji- vega dela (mm)	Debelina (mm)	Sidrna re- bra (mm)	Vodni pri- tisk (bar)	Skupno gi- banje Vr (mm)
DA 240 Ed- ge A *					
130/111	55/36	4,5	4 / 20	0 ¹)	15 ¹)
DA 240 Ed- ge W *					
130/131	55/56	4,5	4 / 20	0 ¹)	15 ¹)
DA 320 Ed- ge A *					
176/156	63/43	4,5	6 / 20	0 ¹)	15 ¹)
DA 320 Ed- ge W *					
176/176	63/63	4,5	6 / 20	0 ¹)	15 ¹)

A = Zunanja sidrna rebra W = notranja sidrna rebra

* Tesnilni trakovi po DIN 18541-2

1) Posebne izvedbe

vr = Skupno gibanje = $(vx^2 + vy^2 + vz^2)^{1/2}$

N = Število sidrnih reber

f = Višina profila

TEHNIČNI PODATKI

Trdota po Shoru A	67 ± 5	DIN 53505
Natezna trdnost	≥ 10 MPa	DIN EN ISO 527-2
Raztezek	≥ 350 %	DIN EN ISO 527-2
Odpornost proti trganju	≥ 12 N/mm	DIN ISO34-1
Temperatura med uporabo	Za vodo pod pritiskom Za vodo, ki ni pod pritiskom	- 20°C do + 40°C - 20°C do + 60°C
Kemična odpornost	Izpostavljenost različnim temperaturam in kemikalijam: Za posebne napetosti ali izpostavljenost različnim temperaturam in / ali kemičnim medijem zunaj snovi ali situacij, ki niso posebej opredeljene v DIN 4033, so vedno potreben ločeni testi.	

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temelijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

NAVODILA ZA VGRADNJO

METODA NANAŠANJA/ORODJE

Spološno

Kot je določeno v DIN 18197, je treba na mestu s Sika Waterbars Tricomer NB Type DA oblikovati samo soležne stike.

Montažni profili:

Standardni profili trakov (ploščati ali navpični) Sika Tricomer NB Type DA vključujejo: križne kose, T-kose, L-kose.

Montažni profili pripomorejo k zmanjšanju zahtevanih stikov na mestu vgradnje.

Posebni profili:

Kombinirani sistemi trakov, ki uporabljajo kombinacije različnih standardnih povezav in profilov.

Standardna največja skupna dolžina sistemov trakov je 20 m. Daljši sistemi profilov so na voljo na zahtevo.

Rokovanje:

Kot je navedeno v DIN 18197:

- Pazljiv transport in rokovanje na gradbišču.
- Vgradnja samo pri temperaturi materiala $\geq 0^{\circ}\text{C}$.
- Zaščita je nujna dokler sistem tesnjenja ni popolnoma vgrajen.
- Posebna pozornost naj bo namenjena tesnilnim zaključkom.
- Tesnilne trakove je potrebno pred vgradnjou očistiti.

Vgradnja:

Notranje tesnilne trakove vgradite v betonski prerez, od površine betona mora biti odmaknjen najmanj polovico celotne širine traku.

Natančnejša navodila so podana v navodilih za vgradnjo. Če so v stiku prisotne velike napetosti ali težki pogoji betoniranja, je možna dobava tesnilnih trakov z dodatnimi injektirnimi cevmi za naknadno injektiranje / zalivanje okoli vgrajenih delov po otrditvi betona.

Stikovanje na gradbišču:

Termoplastični Sika Waterbars Tricomer BV Type DA tesnilni trakovi se soležno spajajo z varjenjem po DIN 18197.

Spajanje z lepili je prepovedano.

Zahteve: najnižja temperatura okolice $+5^{\circ}\text{C}$ in suhi vremenski pogoji.

Dela sme izvajati samo trenirano in kvalificirano osebje. Certifikat o varjenju ne sme biti starejši od 2 let.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanje ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabni-

Tehnični list

Sika Waterbar® - Tricomer® Type DA

Januar 2023, Verzija 01.01

020703100400000128

ki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.
Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



SikaWaterbar-TricomerTypeDA-sl-SI-(01-2023)-1-1.pdf

Tehnični list
Sika Waterbar® - Tricomer® Type DA
Januar 2023, Verzija 01.01
020703100400000128