

TEHNIČNI LIST

S-Felt GK-400

Zaščitna in drsna polipropilenska folija

OPIS IZDELKA

S-Felt GK-400 je zaščitna in drsna plast iz polipropilena (PP), s polietilensko (PE) prevleko na eni strani.

UPORABA

- Zaščitna in drsna plast pod tlakovci ali litim cementom.

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Odpornost na bitumen
- Odpornost na alkalije (pH 2,4)
- Enostavna vgradnja
- Možnost recikliranja



INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	100 % polipropilen (PP) (PE prevleka)	
Embalaža	Zvitki so posamezno zaviti črno PE folijo.	
	Dolžina	50,00 m
	Širina	2,00 m
	Teža	40,00 kg
Videz/barva	Površina	Strukturirana in gladka
	Barva	Večbarvna / črna
Rok uporabe	5 let od dneva izdelave.	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek je treba hraniti v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži v suhih pogojih in pri temperaturah med + 5 °C in + 30 °C. Hranite v vodoravnem položaju. Med prevozom ali skladiščenjem ne zlagajte palet zvitkov eno na drugo ali pod palete drugih materialov. Vedno upoštevajte embalažo.	
Dolžina	50,00 m	

Širina	2,00 m (+/- 2 %)		
Debelina	2,7 mm (+/- 10 %)		(EN 9863)
Teža na enoto površine	400 g/m ² (+/- 10 %)		(EN 9864)
Natezna trdnost	Vzdolžna	≥ 360 N/50 mm	(EN 10319)
	Prečna	≥ 480 N/50 mm	
Raztezek	Vzdolžni	≤ 110 %	(EN 10319)
	Prečni	≤ 120 %	
Odziv na ogenj	Razred E		(EN 13501-1)

SISTEMSKE INFORMACIJE

Struktura sistema	Odvisno od zasnove strehe se lahko uporablja naslednje pomožne izdelke: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Vse tipe Sarnafil® in Sikaplan® membran ▪ Sarnacol®-2170 ▪ Sarnacol® T-660 		
-------------------	--	--	--

INFORMACIJE O VGRADNJI

Temperatura zraka v okolici	Najmanj -20 °C / največ +60 °C
Temperatura podlage	Najmanj -30 °C / največ +60 °C

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

Vgrajevanje smejo izvajati samo s strani podjetja Sika® usposobljeni in odobreni izvajalci, ki imajo izkušnje s tovrstno vgradnjo.

- Ne uporabljajte pri trajni izpostavljenosti UV sevanju.
- Uporaba nekaterih pomožnih izdelkov kot so lepila, čistila in topila je omejena na temperaturo nad +5 °C. Upoštevajte temperaturne omejitve, ki so navedene v tehničnih listih pomožnih izdelkov.
- Zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi so lahko potrebni posebni ukrepi za vgradnjo pod temperaturo zraka v okolici +5 °C.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

UREDBA (ES) ŠT. 1907/2006 – REACH

Pri izdelku gre za izdelek, kot je opredeljen v 3. členu Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH). Izdelek ne vsebuje nobenih snovi, ki bi se lahko sprostile pod normalnimi ali predvidenimi pogoji uporabe. Za prodajo, prevoz ali uporabo izdelka ni potreben varnostni list skladno z 31. členom iste Uredbe. Za varno uporabo upoštevajte podatke v tem tehničnem listu. Skladno z našimi najnovejšimi dognanji izdelek ne vsebuje SVHC snovi (snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost), ki so navedene v Prilogi XIV Uredbe REACH ali na kandidatnem seznamu snovi, ki ga je izdala Evropska agencija za kemi-

kalije, v koncentracijah nad 0,1 % (w/w).

NAVODILA ZA VGRADNJO

VGRADNJA

S-Felt GK-400 se ohlapno položi po navodilih za vgradnjo: Sarnafil® in Sikaplan®.

Po potrebi lahko S-Felt GK-400 na podlago pritrdimo s Sarnacol®-2170 ali Sarnacol® T-660.

Stiki folije se morajo prekrivati vsaj 50 mm.

Ko s PE prevlečenim S-Felt GK-400 prelijete s cementom, bodisi tesno zalepite trakove preko šivov ali pa uporabite širše preklape, s čimer zagotovite, da cementna brozga ne bo prodrla v plast polsti na šivih.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslo-

va katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

S-Felt GK-400

Julij 2021, Verzija 01.01
020945051050000005