

TEHNIČNI LIST

SikaRoof® Adhesive C-733

Kontaktno lepilo za PVC strešne hidroizolacijske membrane Sikaplan®

OPIS IZDELKA

SikaRoof® Adhesive C-733 je enokomponentno kontaktno lepilo na osnovi nitrilne gume, raztopljene v organskih topilih.

UPORABA

SikaRoof® Adhesive C-733 sme uporabljati izključno usposobljeno strokovno osebje. Lepilo je namenjeno za lepljenje PVC strešnih hidroizolacijskih membran Sikaplan® na podlago ob robovih streh in na mestih stikov.

Primerne podlage za lepljenje:

- Beton, lahek beton, opeka, omet
- Plošče iz usmerjeno nasutih mikrofurnirjev (OSB), plošče iz vezanega lesa
- Vlaknocementne plošče
- Plošče iz mineralnih vlaken z zadostno tlačno trdnostjo in ustrezno površino za lepljenje
- Poliester, trd in mehak PVC
- Pocinkano jeklo, aluminij, kovinske plošče s PVC-prevleko

LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Oprijema se na trdne, grobe in čiste površine
- Nanaša se s čopičem ali valjčkom
- Končna trdnost je odvisna od klimatskih pogojev med vgradnjo

INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Raztopina nitrilne gume v organskih topilih	
Embalaža	Nepovratna embalaža:	5 kg, 20 kg
	Pakirna enota:	Euro-paleta ali posamezna posoda
Za različice embalaže glejte aktualni cenik.		
Rok uporabe	24 mesecev od datuma proizvodnje	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti shranjen v originalni, neodprti in nepoškodovani zaprti embalaži, v suhem prostoru in pri temperaturi med +5 °C in +30 °C. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.	
Gostota	~0,90 kg/l (+20 °C)	
Vsebnost HOS (hlapnih organskih spojin)	HOS-CH 77,01 % HOS-EU 77,01 %	

Konsistenca	Tekočina
Površinski izgled	Rumenkasta

INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba	~300–500 g/m ² Poraba je odvisna od hrapavosti in vpojnosti podlage. Navedene vrednosti so teoretične in ne upoštevajo dodatne porabe materiala zaradi poroznosti površine, profila površine, razlik v ravni ali izgub ipd.
Temperatura zraka	Najmanj +5 °C
Temperatura podlage	Najmanj +5 °C
Čas vezanja	Zahtevana trdnost spoja je običajno dosežena takoj po lepljenju, pri čemer lahko na hitrost doseganja vplivajo okoliščine, kot so temperatura in vlažnost.

SISTEMSKE INFORMACIJE

Kompatibilnost	Ne sme se uporabljati na naslednjih podlagah: ▪ EPS / XPS izolacijske plošče ▪ Bakrene plošče ▪ Bituminozne podlage Ti materiali lahko negativno vplivajo na lastnosti izdelka.
----------------	---

PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

OMEJITVE

- Kondenz na nanesenem sloju lepila lahko povzroči ločevanje površin membrane.
- Uporaba nekaterih pomožnih izdelkov, kot so lepila, čistila in topila, je omejena na temperature nad +5 °C. Upoštevajte temperaturne omejitve, navedene v ustreznih tehničnih listih izdelkov.
- Zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi so lahko pri vgradnji pri temperaturah okoli +5 °C potrebni posebni ukrepi.

OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

NAVODILA ZA VGRADNJO

KAHOVOST PODLAGE

Nosilna podlaga mora biti dovolj trdna in stabilna, da zagotovi trajno lepljenje ter odpornost na obremenitve vetra.

PRIPRAVA PODLAGE

Podlaga mora biti odporna na topila, trdna, čista, suha ter brez olj, masti, prahu, sredstev za ločevanje opažev in slabo sprijetih delcev. Za izboljšanje oprijema na vpojnih podlagah se lahko lepilo predhodno razredči in uporabi kot prednamaz.

VGRADNJA

Po potrebi se je treba sklicevati na dodatno dokumentacijo za izbrano strešno hidroizolacijsko membrano, kot so navodila za vgradnjo, priročnik za uporabo ali delovna navodila.

Splošne informacije o lepilu

SikaRoof® Adhesive C-733 je pred uporabo treba temeljito premešati. Posoda mora biti ves čas zaprta, kadar lepilo ni v uporabi, saj se s tem ohranja njegova obdelavnost in zmanjšuje izhlapevanje topil. Viskoznost kontaktnega lepila SikaRoof® Adhesive C-733 je po potrebi mogoče prilagoditi z dodatkom sredstva SikaRoof Cleaner L-100. Po daljšem skladiščenju ali daljši odprtosti embalaže je lahko potrebna prilagoditev viskoznosti.

SikaRoof Cleaner L-100 je treba v lepilo vmešati postopoma, v majhnih količinah, z enakomernim mešanjem, dokler ne dosežemo želene konsistence.

Postopek lepljenja

Lepilo enakomerno nanesemo na podlago z valjčkom. Ne nanašajte lepila na večjo površino, kot jo je mogoče prekriti v enem dnevu. Pustite, da se lepilo popolnoma posuši. Na vpojne podlage nanesite dva nanosa lepila (prvi nanos mora biti popolnoma suh, preden nanesete drugega). Lepilo nato enakomerno nanesemo še na spodnjo stran strešne membrane (opomba: področje varjenega preklopa mora biti brez lepila). Ko je lepilo dovolj presušeno (preskus z dotikom prsta), membrane položimo na podlago in jo z valjčkom moč-

no pritisnemo.

ČIŠČENJE ORODJA

Orodje in opremo je treba takoj po uporabi očistiti s sredstvom SikaRoof® Cleaner L-100. Strjen material je mogoče odstraniti le mehansko.

LOKALNE OMEJITVE

Upoštevajte, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.

Sika d.o.o.

Prevale 13
1236 Trzin, Slovenija
Tel: +386 580 95 34
Fax: +386 580 95 33
www.sika.si



Tehnični list

SikaRoof® Adhesive C-733
April 2025, Verzija 02.01
020945071000000025

SikaRoofAdhesiveC-733-SI-SI-(04-2025)-2-1.pdf