

## TEHNIČNI LIST

## Sarnacol®-2116

Lepilo na vodni osnovi za lepljenje gramoza na Sarnafil® membrane

## OPIS IZDELKA

Sarnacol®-2116 je enokomponentno lepilo iz sintetične smole na vodni osnovi.

## UPORABA

- Lepilo za lepljenje gramoza na vodoravno vgrajene membrane Sarnafil G / S.
- Vezivo za vezanje gramoza na vodoravno vgrajene membrane Sarnafil T (ni za lepljenje).

## LASTNOSTI/PREDNOSTI

- Lepljenje in vezanje gramoza na vodoravno vgrajene membrane Sarnafil G / S.
- Vezava gramoza na vodoravno vgrajene membrane Sarnafil T.
- Vgradnja: z brizganjem ali nalivanjem.

## INFORMACIJE O IZDELKU

Kemijska osnova	Sintetična smola na vodni osnovi.	
Embalaža	Plastične ročke po:	20 kg
	Enote pakiranja:	Euro-paleta ali posamezna ročka
Videz/barva	Bela	
Rok uporabe	18 mesecev od dneva proizvodnje.	
Pogoji za shranjevanje	Izdelek mora biti hranjen v originalni, neodprti in nepoškodovani embalaži, v suhem prostoru in pri temperaturah med +5 °C in +30 °C. Vedno upoštevajte navodila na embalaži.	
Gostota	~1,00 kg/l (+20 °C)	
Vsebnost HOS (hlapnih organskih spojin)	~3,8 %	(HOS)
Konsistenca	Tekoča	

## INFORMACIJE O VGRADNJI

Poraba	~500–800 g/m <sup>2</sup> za plast gramoza debeline 50–60 mm. Vsaka dodatna plast gramoza debeline 10 mm zahteva ~100 g/m <sup>2</sup> . Te številke so teoretične in ne upoštevajo porabe dodatnega materiala zaradi površinskega profila, nihanj v nivoju ali izgub itd.
Temperatura zraka v okolici	Najmanj +5 °C

Zahtevana jakost za načrtovane uporabo je dosežena po približno 24 urah, odvisno od vremenskih razmer.  
Končna jakost je dosežena po približno 1 do 4 tednih in je odvisna od temperature ter vlažnosti.

## PODATKI O IZDELKU

Vsi tehnični podatki, navedeni v tem tehničnem listu, temeljijo na laboratorijskih preizkusih. Dejanski izmerjeni podatki se lahko razlikujejo zaradi okoliščin, na katere nimamo vpliva.

## DRUGI DOKUMENTI

- Navodila za vgradnjo: ustreznih strešnih hidroizolacijskih membran

## OMEJITVE

Vgrajevalna dela smejo izvajati samo usposobljeni in odobreni izvajalci podjetja Sika, ki imajo izkušnje s to vrsto vgradnje.

- Sarnacol® 2116 se ne oprime membrane Sarnafil® T in se lahko uporablja samo za vezanje gramozna na vodoravno vrgrajenih membranah Sarnafil® T.
- Vgradnja pomožnih izdelkov, npr. kontaktna lepila / čistila so omejena na temperature nad +5 °C. Za dodatne informacije glejte ustrezne tehnične liste izdelkov.
- Zaradi varnostnih zahtev v skladu z nacionalnimi predpisi so lahko potrebni varnostni ukrepi za namestitve pod temperaturo okolice +5 °C.

## OKOLJE, ZDRAVJE IN VARNOST

Za več informacij in nasvetov o varnem rokovanju, shranjevanju in odstranjevanju kemijskih izdelkov naj si uporabniki ogledajo najnovejši varnostni list izdelka, na katerem so navedene fizične, ekološke, toksikološke in druge varnostne informacije.

## NAVODILA ZA VGRADNJO

### PRIPRAVA PODLAGE

Površina membrane mora biti čista, suha, brez čistil, olj in masti.

Gramoz mora biti suh ali le rahlo vlažen.

#### Sika d.o.o.

Prevale 13  
1236 Trzin, Slovenija  
Tel: +386 580 95 34  
Fax: +386 580 95 33  
www.sika.si



#### Tehnični list

Sarnacol®-2116  
Januar 2022, Verzija 01.01  
02094507200000011

## VGRADNJA

Po potrebi se je treba sklicevati na drugo dokumentacijo, kot so ustrezne izjave o metodah, priložnik za uporabo in navodila za vgradnjo ali delo.

### Splošne informacije o lepilu:

Sarnacol®-2116 je potrebno pred uporabo premešati. Razredčite z vodo v razmerju 1 del vode : 10 delov lepila, da prilagodite tekočino.

Posodo z lepilom imejte zaprto, kadar lepila ne uporabljate, da preprečite nastanek povrhnjice.

### Lepljenje in vezanje

Vgrajuje se lahko samo v suhih vremenskih razmerah. Lepilo se enakomerno razprši ali izlije iz zalivalke na gramoz. Ko se Sarnacol®-2116 posuši nastane prozoren in rahlo elastičen film.

### Čiščenje

Za odstranjevanje ostankov lepila s strešne membrane uporabite vodo ali čistilo Sarna Cleaner.

### ČIŠČENJE ORODJA

Orodje in opremo je potrebno očistiti takoj po uporabi z vodo. Utrjen material se lahko odstrani s čistilom Sika® Sarna Cleaner.

## LOKALNE OMEJITVE

Upošteвайте, da se lahko lastnosti tega izdelka zaradi specifičnih lokalnih predpisov od države do države razlikujejo. Oglejte si lokalni tehnični list izdelka za natančen opis področij uporabe.

## PRAVNO OBVESTILO

Podjetje Sika informacije in zlasti priporočila o vgradnji in končni uporabi Sika izdelkov zagotavlja v dobri veri na osnovi trenutnega znanja in izkušenj z izdelki, ki so predmet ustreznega skladiščenja in rokovanja ter ki so uporabljeni v normalnih razmerah skladno s priporočili podjetja Sika. V praksi se lahko materiali, podlage in dejanske razmere ob uporabi izdelka razlikujejo v tolikšni meri, da ti podatki ali katera koli pisna priporočila ali navedeni nasveti ne predstavljajo nikakršne podlage za jamstvo glede primernosti za prodajo in določen namen uporabe ter kakršno koli odgovornost iz naslova katerega koli pravnega razmerja. Uporabnik izdelka mora preizkusiti primernost izdelka za načrtovani način in namen uporabe. Sika si pridržuje pravico do sprememb lastnosti izdelkov. Upoštevati je treba lastniške pravice tretjih oseb. Vsa sprejeta naročila urejajo naši veljavni prodajni in dobavni pogoji. Uporabniki morajo vselej upoštevati zadnjo izdajo lokalnega tehničnega lista za zadevni izdelek, katerega izvodi so na voljo na zahtevo.